

# Vitex Spray'T

Χρώμα Ζαντών



Ταχυστέγνωτο σπρέυ υψηλής ποιότητας, απόδοσης και αντοχής με εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, υψηλή καλυπτικότητα, πολύ καλή πρόσφυση και ελαστικότητα με ιδανική εφαρμογή για ζάντες αλουμινίου και πλαστικού.

- Ταχυστέγνωτο
- Για ζάντες αλουμινίου και πλαστικού

## ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε ασημένια απόχρωση.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ασημί	400 mL
-------	--------

## ΑΠΟΔΟΣΗ

8 - 9 m<sup>2</sup>/L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες για πάχος φιλμ 30 - 35 μm.

## ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πριν τη χρήση ανακινήστε το δοχείο καλά και για τουλάχιστον 1 λεπτό. Κρατήστε απόσταση 20 εκατοστών από το σημείο βαφής και πιέστε τη βαλβίδα σταθερά. Ψεκάστε και εφαρμόστε το χρώμα σε λεπτές στρώσεις για να πετύχετε το απαραίτητο φινίρισμα.

Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 3-5 λεπτά και σε βάθος σε 18 ώρες και επαναβάφεται μετά από 6 - 8 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).

Η βαλβίδα του σπρέυ είναι αυτοκαθαριζόμενη. Για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητα της βαλβίδας είναι απαραίτητο να αναποδογυρίζετε το δοχείο του σπρέι μετά από κάθε εφαρμογή και να πιέζετε τη βαλβίδα μέχρι να σταματήσει η παροχή χρώματος.

Κρατήστε τα δοχεία μακριά από πηγές ανάφλεξης και εστίες θέρμανσης.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	0,80 ± 0,05 Kg / L
-----------	--------------------

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τα δοχεία μακριά από παιδιά (αν είναι δυνατό κλειδωμένα), κλειστά, σε καλά αεριζόμενο, σκιερό, δροσερό μέρος, μακριά από ηλεκτρικές συσκευές, πηγές ανάφλεξης και εστίες φωτιάς.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



**ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 801 1000 800**

T.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr