

VELATURA ECO

Οικολογικό Αστάρι Βερνικοχρωμάτων Νερού

Οικολογικό λευκό, ματ αστάρι νερού με βάση τροποποιημένες ρητίνες νέας τεχνολογίας. Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατατάσσεται στην ανώτερη κατηγορία A+ ως προς την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, όπως ξύλο, γυαλί, σκληρό PVC, αλουμίνιο, γαλβανιζέ επιφάνειες,

παλιές βαμμένες επιφάνειες κ.ά. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, καλύπτει και γεμίζει αποτελεσματικά την επιφάνεια προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση. Είναι άοσμο, απλώνει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει βενιές και ματίσεις και τρίβεται εύκολα. Επαναβάφεται με χρώμα νερού αλλά και με χρώματα διαλύτη της Vitex.



Οικολογικό χρώμα



Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων



Σύστημα αξιολόγησης «πράσινων κτιρίων»

Πλεονεκτήματα:

- Άριστη πρόσφυση σε ξύλο, γυαλί, σκληρό PVC, αλουμίνιο κ.ά.
- Καλύπτει και γεμίζει βελτιστοποιώντας το τελικό φινιρίσμα
- Κατηγορία A+ στην ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)

Πυκνότητα

1,37 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ξύλο
- Παλιές βαμμένες επιφάνειες
- Γυαλί
- Σκληρό PVC
- Αλουμίνιο
- Γαλβανιζέ επιφάνειες

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό



ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

11-14m²/L

Για δύο στρώσεις

6-7 m²/L

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή

30-60 min

Επαναβαφή

6-8 h

ΑΡΑΙΩΣΗ



Με νερό

5-15 %

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό


750 mL

2,5 L



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.

Σε καινούργιες ξύλινες επιφάνειες αφαιρούνται οι ρόζοι από και εμποτίζονται με συντηρητικό Diaxyl Extra Νερού.



Για το στοκάρισμα των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Acrylic Putty. Τρίψτε την επιφάνεια καλά και φροντίστε να είναι τελείως στεγνή πριν το αστάρωμα.



ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Αραιώνουμε με νερό 5-10% (πινέλο/ρολό) ή 10-15% (πιστόλι airless) και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Μετά από 6-8 ώρες αφυό στεγνώσει πλήρως, η επιφάνεια λειαίνεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο, απομακρύνεται η σκόνη και εφαρμόζεται:



- Βερνικόχρωμα νερού Aquavit PU Eco ή
- Βερνικόχρωμα διαλύτου Platinum PU

Σε περίπτωση εφαρμογής σκουρόχρωμων αποχρώσεων τελικού χρώματος, μπορείτε να ασταρώσετε αρχικά την επιφάνεια με Velatura Eco ως έχει ή χρωματισμένη ελαφρά στον τόνο της επιθυμητής τελικής απόχρωσης μέσω του συστήματος χρωματισμού Vitex Coloring.



TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH (εσωτερική χρήση) / <70% RH (εξωτερική χρήση).
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Να ανακατάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε

καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον

υδροφόρο οριζόντιο. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απονεμήθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν διατίθενται στο δικτυακό τόπο: <http://www.ecolabel.eu>

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



"Συνδεδητικά αστέρια" Οριακή τιμή **30 g/L**
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος (έτοιμο προς χρήση) **< 15 g/L** ΠΟΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

