

Ακρυλικό Χρώμα Δαπέδων Πολυουρεθάνης Βάσεως Νερού



HYBRID PU Floorguard

- ✓ Για **εξωτερικά** και **εσωτερικά** δάπεδα **ήπιας** καταπόνησης
- ✓ Ιδανικό για **τσιμέντο** και **μπετόν**

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ **ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ** ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ/ΜΠΕΤΟΝ
- **ΑΝΤΟΧΗ** ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ/ΧΗΜΙΚΑ/ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
- ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΗΠΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ/ ΓΚΑΡΑΖ/ ΔΑΠΕΔΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ)
- **ΣΑΤΙΝΕ** ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
- **ΦΙΛΙΚΟ** ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ



Ακρυλικό Χρώμα Δαπέδων Πολυουρεθάνης Βάσεως Νερού



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΒΗΜΑ
1

Αναδεύστε καλά πριν την εφαρμογή, μέχρι να δημιουργηθεί ένα **ομοιογενές μίγμα**. Το χρώμα εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

ΒΗΜΑ
2

Εφαρμόστε την 1^η στρώση με **αραίωση 15-20% με νερό** και αφήστε **να στεγνώσει**.

ΒΗΜΑ
3

Μετά από **6-8 ώρες** εφαρμόστε την 2^η στρώση σταυρωτά με **αραίωση 5-10% με νερό** και αφήστε **να στεγνώσει**.
✓ Αν απαιτείται εφαρμόστε και 3^η στρώση.

ΒΗΜΑ
4

Το δάπεδο είναι **στεγνό** στην αφή σε **30-60 λεπτά**. Ενδεικτικά:
• **1** ημέρα για **ελαφρά διέλευση πεζών**.
• **7** ημέρες για **διέλευση οχήματος**.
• **3-4** εβδομάδες για **πλύσιμο** με απαλό απορρυπαντικό.



ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
...ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ!



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

- Αποχρώσεις: Λευκό/Λευκή Βάση και Διάφανη Βάση
- Συσκευασίες: 750mL, 3L, 10L



ΑΠΟΔΟΣΗ

- 12-14 m²/L ανάλογα με:
- το πάχος της στρώσης
- την τραχύτητα της επιφάνειας



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- 5°C - 35°C και κάτω από 70% σχετική υγρασία
- Μην εφαρμόζετε με υψηλή πιθανότητα βροχόπτωσης ή παγετού στις επόμενες 48 ώρες.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Κλειστό δοχείο σε σκιερό μέρος στους 5°C - 38°C

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΛΑ

1



Καθαρή επιφάνεια

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.

2



Αστάρωμα

Πολύ απορροφητικές ή σαθρές επιφάνειες ασταρώνονται με Durovit ή Acrylan Unco Eco.



VITEX

Τηλ.: 210.5589.400, info@vitex.gr
www.vitex.gr

