

ACRYLAN ELASTIC

Elastična i izolaciona akrilna boja

100% akrilna elastična izolaciona boja za spoljnu upotrebu. Može se nanositi na stare i na nove površine kao što su malteri, beton, cigla, itd. Obezbeđuje jedan odličan vodonepropusni sloj, odličnu pokrivnu moć, izuzetnu belinu i dugotrajnost čak i kada je izložen lošim vremenskim uticajima, zagađivačima u blizini mora ili industrijskom okruženju. Pokriva sve male neravnine na površini, zadržavajući svoju elastičnost i trajnost od -25° C do + 110° C.

Acrylan Elastic je sertifikovan od strane Univerziteta u Atini, katedre za Fiziku kao hladna boja koju karakteriše odlična solarna refleksija (SR), visoka infracrvena emisija(ε) i visok indeks refleksije (SRI).



Cool paint

Prednosti:

- Sertifikovana hladna boja sa specijalnim 100% akrilnom UV umreženom elastičnom smolom
- 4 u 1: premaz, hidroizolacija, popunjavanje mikro pukotina, paropropustljiva.
- Idealna za područja sa velikim fluktuacijama u temperaturama
- Posebno poboljšane nijanse visoke izdržljivosti (HD) za optimalnu otpornost na UV zračenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Viskozitet

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)



Gustina

1,50 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Sjaj

< 5 jedinica na 60° (ISO 2813)

ZAVRŠNI EFEKAT

Mat	Saten	Sjaj
✓		
	Mat Finiš	


RAZREĐIVANJE



Voda

0-10%

POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

11-13 m²/L



Dva sloja

6-7 m²/L

VREME SUŠENJA



Na dodir

2-3 h

Drugi sloj

6-8 h

NIJANSE

4500+

Bela i neograničen broj nijansi kroz Vitex Coloring System



TON KARTE - NIJANSE



PAKOVANJE

Bela	3 L	10 L
Baze	3 L	10 L



PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za sve nove i stare površine kao što je malter, beton, i druge mineralne površine nakon odgovarajuće pripreme. Pokriva sve male neravnine i pukotine na površini.

PRIPREMA



Površine trteba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljušta. Acrylan Elastic se direktno nanosi na prethodno ofarbanu površinu sve dok je stara boja čvrsta. Za popunjavanje pukotina i rupa koristiti Acrylan Putty.



Stare površine potrebno je prethodno premazati sa Vitosin ili Durovit ili Acrylan Unco Eco zavisno od površina.



Za maksimalnu neprozirnost u tamnim i intenzivnim (poput plave, crvene i žute) završne nijanse, preporučuje se nanošenje jednog sloja boje PreColor Primer - u zavisnosti od konačne nijanse - kroz Vltex Coloring System.



KORACI

1 Razrediti do 10% sa vodom.

2 Naneti prvi sloj sa četkom, valjkom ili prskanjem.

3 Drugi sloj nakon 6-8 sati.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <70% RH. Ne nanositi ako postoji rizik od kiše u naredna 48 časa.
- Pre nanošenja na nov beton ili malter sačekati 30 dana da se osuše.
- Proizvod mora biti nijansiran isključivo kroz Vltex Coloring System u odgovarajućoj bazi. Sačekati najmanje 3 nedelje pre čišćenja i pranja sveže ofarbanih površina

sa Acrylan Elastic. Prati sa vodom koristeći meki sunder. U slučaju jakih mrlja koristiti blag bezbojni deterdžent ili sapunicu.

- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom, i ako je potrebno sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.
- Minimizovati otpad boje pretpostavljanjem koliko će boje biti potrebno.

- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu. Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Premazi za spoljašnje mineralne zidne podloge VOC max **40 g/L**. Maksimum VOC sadržaj **24 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.