

ACRYLAN

100% Akrilna boja

Izuzetna čista akrilna boja za spoljnu upotrebu na bazi 100% akrilne smole. Ima superiornu belinu, odličnu pokrivnu moć, nepobedivu pokrivnost i izuzetnu otpornost na česta pranja i loše vremenske uslove. Jako dobro se izravna i formira glatku i ravnu površinu velike paropropusnosti. Akrilan se može nanositi na stare i na nove pravilno pripremljene površine kao što su malteri, beton, drvo gipskarton ploče, itd. ACRYLAN je sertifikovan od strane Univerziteta u Atini, katedre za Fiziku kao hladna boja koju karakteriše odlična solarna refleksija (SR), visoka infracrvena emisija (ε) i visok indeks refleksije (SRI).

Prednosti:

- Sertifikovana hladna 100% akrilna boja
- Izuzetne osobine i pokrivna moć.
- Izuzetna otpornost na loše vremenske uticaje.
- Posebno poboljšane nijanse visoke izdržljivosti (HD) za optimalnu otpornost na UV zračenje



Cool paint

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)

Gustina

1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Sjaj

< 5 jedinica na 60° (ISO 2813)

POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

15-17 m²/L

Dva sloja

8-9 m²/L

ZAVRŠNI EFEKAT

Mat

Saten

Sjaj



Mat Finiš

RAZREĐIVANJE



Voda

0-10%

VREME SUŠENJA



Na dodir

30-60 min

Drugi sloj

3-4h

NIJANSE

4500+

Bela i neograničen broj nijansi kroz Vitex Coloring System



PAKOVANJE

Bela	750 mL	3 L	10 L
Baze	1 L	3 L	10 L



PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za sve nove i stare površine kao što je malter, beton, i druge mineralne površine nakon odgovarajuće pripreme.

PRIPREMA



Površine trteba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljušta. Za popunjavanje pukotina i rupa koristiti Acrylan Putty.



Stare površine potrebno je prethodno premazati sa Vitosin ili Durovit ili Acrylan Unco Eco zavisno od površina.



Za maksimalnu neprozirnost za tamne i intenzivne nijanse (kao su plava, crvena i žuti) završne nijanse preporučuje se prvo da se nanoši podloga PreColor tonirano sa Vitex Coloring System.

KORACI

1

Razrediti do 10% sa vodom.

2

Naneti prvi sloj sa četkom, valjkom ili prskanjem.

3

Drugi sloj nakon 3-4 sata.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <70% RH. Ne nanositi ako postoji rizik od kiše u naredna 48 časa.
- Pre nanošenja na nov beton ili malter sačekati 30 dana da se osuše.
- Proizvod mora biti nijansiran isključivo kroz Vitex Coloring System u odgovarajućoj bazi. Sačekati najmanje 3 nedelje pre čišćenja i pranja sveže ofarbanih površina

- sa Acrylan. Prati sa vodom koristeći meki sunđer. U slučaju jakih mrlja koristiti blag bezbojni deterdžent ili sapunicu.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom, i ako je potrebno sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.
 - Minimizovati otpad boje pretpostavljanjem koliko će boje biti potrebno.

- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu. Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu
- Ne odlagati tečni otpad u podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Premazi za spoljašnje mineralne zidne podloge VOC max **40 g/L**. Maksimum VOC sadržaj **24 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

