

ANTI-RUST PRIMER

Антикорозионен грунд за метални повърхности

Бързосъхнещ грунд, разработен на базата на комбинирането на модифицирани алкидни смоли, осигуряващ отлична антикорозионна защита. Идеално решение за грундиране на метални повърхности, с висока адхезия и покривност, висока еластичност и перфектно разнасяне.



Предимства:

- Висока степен на антикорозионна защита
- Бързосъхнещ, с висока покривност и еластичност

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност


1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За метални повърхности.

РАЗЦВЕТКИ

Кафяв цвят,
сив цвят



РАЗХОД:



За един слой

12-14 m²/L

За два слоя

6-7 m²/L

РАЗРЕЖДАНЕ



До 5%

- За работа с валик/четка - с разтворител за работа с четка T-300
- За работа с пистолет - с разтворител за работа с пистолет T-350

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

45-60 min

За нанасяне на финишна боя след

20-24 h

ОПАКОВКА

Кафяв цвят,
Сив цвят

375 mL

750 ml

2,5 L

5 L



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

ПОЛАГАНЕ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА



Повърхностите трябва да се почистват с разтворител за работа с четка T-300, да бъдат сухи и гладки, без прах и мазнини, и изшкурени с подходяща шкурка.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се до 5% с разтворител за работа с четка или с валик T300 или с разтворител за работа с пистолет T350 и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанасят се един или два слоя с валик, с четка или с пистолет.

НАНАСЯНЕ НА ФИНИШЕН СЛОЙ



След 20-24 часа и при пълно изсъхване на грунда, повърхността се шкури с подходяща шкурка, прахът се отстранява и се нанася лакова боя за метални повърхности.

Предложения за бои:

Лакова боя на водна основа Aquavit PU Eco

Лакова боя разтворяна с разтворител Platinum PU, Verolac, Heavy Metal Silicon



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH. Да не се нанася при опасност от дъжд или заледяване през следващите 48 часа.
- Валяци и четки се почистват с разтворител за работа с четка T-300, а след това се измиват със сапун или с миеш препарат. Пистолетите се почистват с разтворител за работа с

пистолет T-350.

- Свеждайте до минимум излишния разход на грунд, като пресмятате точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества грунд, за да ги използвате повторно. След нанасяне на грунда затворете и запечатайте добре съда и го съхранете

за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Еднокомпонентни покрития със специална функция”. Пределна стойност на ЛОС: **500 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **449 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

