

## CIMENTOL

### Акрилна циментова боя, разтваряна с разтворител

Акрилна циментова боя, разтваряна с разтворител, идеална за боядисване на бетонови повърхности, като циментови колони, фасаден бетон, циментови мазилки, циментови настилки със средно натоварване, гаражи, тенис кортове, стени, керемиди и други. Проявява висока устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия и в среда на замърсен въздух. Има силна адхезия, висока покривност и изключителна твърдост.



#### Предимства:

- Висока устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия и на замърсен въздух
- Висока твърдост и силна адхезия към стени, циментови настилки, плочки, гаражи, тенис кортове и други.

## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

### ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

#### Вискозитет

90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)



#### Плътност

1,40 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)  
за бялата боя

#### Гланц

< 30 единици при 60°  
(ISO 2813)

### РАЗХОД



#### За един слой

10-12 m²/L

#### За два слоя

5-6 m²/L

### ОПАКОВКА

|           |        |       |
|-----------|--------|-------|
| Бял цвят  | 750 mL | 2,5 L |
| Разцветки | 750 mL | 2,5 L |

### ЗАВЪРШЕК

Мат

Сатенен

Гланц



Сатенен завършек

### РАЗРЕЖДАНЕ



#### До 5%

- За работа с валик/четка - с разтворител за работа с четка T-300
- За работа с пистолет - с разтворител за работа с пистолет T-350

### ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



#### При допир


20-40 min

#### Нанасяне на следващ слой след

6-8 h

### РАЗЦВЕТКИ

Бял цвят,  
пшеничен цвят,  
жълт цвят, охра,  
керемиден  
цвят, зелен  
цвят (тенис  
топка), син цвят,  
оловен цвят,  
антрацит



### ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ПАЛИТРИ



# ЕКСТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ - ЦИМЕНТОВИ БОИ

## ПОЛАГАНЕ

### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За всякакъв вид циментови повърхности.

### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



**Повърхностите** трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.



**Cimentol** се нанася директно върху циментовата повърхност, без грунд.



**Силно абсорбиращи или ронливи повърхности** се грундират с Durovit.



### СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се до 5% с разтворител за работа с четка T-300 при работа с валяк или четка, или с разтворител за работа с пистолет T-350 при работа с пистолет, и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се първият слой с валяк, с четка или с пистолет airless.

3

Следващ слой се нанася след 6-8 часа.

### ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5°C-35°C и <70% RH. Да не се нанася при опасност от дъжд или залежаване през следващите 48 часа.
- Нови циментови повърхности трябва да бъдат оставени да изсъхнат напълно, в продължение на най-малко 30 дни, преди нанасяне на боята.
- Валяци и четки се почистват с разтворител за работа с четка T-300, а след

това се измиват със сапун или с миеш препарат. Пистолетите се почистват с разтворител за работа с пистолет T-350.

- Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
- Свеждайте до минимум излишните разходи за боя, като пресметнете точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества боя, за

да ги използвате повторно. След нанасяне на боята, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове.

Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

### ЛОС (Летливи органични съединения)



“Покрития за външни стени на минерални основи”. Пределна стойност на ЛОС: **430 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **428 g/L**.

### УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

### СЪХРАНЕНИЕ



**5°C-38°C**

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

**+30.210.5589.400**

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

