

# CIMENTOL

## Ακρυλικό Τσιμεντόχρωμα Διαλύτου

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα διαλύτη ιδανικό για τη βαφή επιφανειών από μπετό, όπως τσιμεντοκολόνες, εμφανή μπετά, τσιμεντοκονίες, τσιμεντένια δάπεδα μεσαίας καταπόνησης, γκαράζ, γήπεδα τένις, τοίχους, κεραμίδια κ.α. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχει ισχυρή πρόσφυση μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική σκληρότητα.



### Πλεονεκτήματα:

- Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Ισχυρή πρόσφυση και σκληρότητα σε τοίχους, τσιμεντένια δάπεδα, κεραμίδια, γκαράζ, γήπεδα τένις κ.α.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### Ιξώδες

90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




#### Πυκνότητα

1,40 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)  
για το λευκό

#### Στιλπνότητα

< 30 μονάδες στις 60°  
(ISO 2813)

### ΑΠΟΔΟΣΗ



#### Για μία στρώση

10-12 m<sup>2</sup>/L



#### Για δύο στρώσεις

5-6 m<sup>2</sup>/L

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό	750 mL	2.5 L
Αποχρώσεις	750 mL	2.5 L

### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ	Σατινέ	Γυαλιστερό
	✓	

Σατινέ Φινίρισμα

### ΑΡΑΙΩΣΗ



#### Έως 5%

- Για ρολό/πινέλο με διαλυτικό πινέλου T-300
- Για πιστόλι με διαλυτικό πιστολιού T-350

### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



#### Στην αφή


20-40 min

#### Επαναβαφή


6-8 h

### ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό,  
Σταχύ, Κίτρινο,  
Όχρα, Κεραμιδί,  
Πράσινο τένις,  
Μπλέ, Μολυβί,  
Ανθρακίτης



### ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε επιφάνεια τσιμέντου.

### ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



**Οι επιφάνειες πρέπει** να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.



**Το Cimentol εφαρμόζεται** απ' ευθείας στο τσιμέντο χωρίς αστάρι.



**Πολύ απορροφητικές ή σαθρές επιφάνειες** ασταρώνονται με Durovit.



### ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουμε 5% με Διαλυτικό Πινέλου T-300 για ρολό ή πινέλο ή T-350 για πιστόλι και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

3

Επαναβάφουμε μετά από 6-8 ώρες.

### TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <70% RH. Μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Αφήστε τις νέες επιφάνειες από τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.
- Ρολά, πινέλα καθαρίζονται με διαλυτικό πινέλου T-300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή

απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με διαλυτικό πιστολιού T-350.

- Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος

για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων” Οριακή τιμή **430 g/L**  
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος **428 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



**5°C-38°C**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

**210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

