

CIMENTOL

Vopsea acrilică pe bază de solvenți pentru suprafețe din beton

Vopsea acrilică pe bază de solvent excelentă pentru zidărie, potrivită pentru aplicarea pe suprafețe de pardoseli din beton, garaj, pereți, gresie și terenuri sportive, ideală pentru uz interior și exterior. Asigură o durabilitate excelentă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile și a poluării atmosferice. Asigură o aderență puternică, o mare putere de acoperire și duritate.



Avantaje:

- Durabilitate mare în condiții meteorologice nefavorabile și de poluare atmosferică
- Aderență puternică și duritate mare pe pereți, pardoseli din beton, gresie, garaje, terenuri de tenis, etc.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate

90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




Densitate

1,40 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) pentru culoarea albă

Lucios

< 30 unități la 60° (ISO 2813)

ACOPERIRE



Un singur strat

10-12 m²/L



Două straturi

5-6 m²/L

AMBALAJ

Alb	750 mL	2.5 L
Nuanțe	750 mL	2.5 L

FINISAJ

Mat

Satinat

Luciu



Finisaj satinat

DILUARE



Până la 5%

- Pentru aplicare de Brush Solvent T-300 cu pensula
- Pentru pulverizare de Spray Gun Solvent T-350 cu pistolul de vopsit

TIMP DE USCARE



Uscare la atingere

20-40 min

Reacoperire


6-8 ore

CULORI

Alb, galben, ocră, texturat, teracotă roșie, verde de teren de tenis, albastru, cărbune, carbon



MOSTRE DE CULOARE - PACHETE EVANTAI



UTILIZARE ÎN EXTERIOR - VOPSELE PENTRU CIMENT

APLICARE

DOMENIU DE APLICARE

Pentru orice suprafață din ciment.

PREPARARE



Suprafețele ar trebui să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată.



Cimentul se aplică direct pe beton fără grund.



Suprafețele cu absorbție ridicată sau poroase ar trebui să fie grunduite cu Durovit.



ETAPE

1

Diluati până la 5% pentru aplicarea de Brush Solvent T-300 cu pensula sau pentru pulverizare de Spray Gun Solvent T-350 și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau pistolul de vopsit.

3

Aplicați un nou strat după 6-8 ore.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi în intervalul 5-35° C și <70% RH. Nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 de ore.
- Lăsați suprafețele nou betonate să se întărească timp de cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea vopselei.
- Aplicați-l în aer liber sau într-un spațiu

bine ventilat.

- Curățați trafaletii și bidinelele cu Brush Solvent T-300 și apoi cu apă și săpun sau detergent. Folosiți Spray Gun Solvent T-350 pentru a curăța pistoalele de vopsit.
- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.

- Recuperați vopseaua neutilizată pentru a fi reutilizată. După aplicarea vopselei, sigilați recipientul și păstrați-l pentru utilizarea ulterioară.
- Nu aruncați deșeuri lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Pereți exteriori cu substrat mineral”. Limita de conținut de COV de **430 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **428 g/L** (produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Vă rugăm să citiți cu atenție eticheta de pe cutie înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate privind pericolele și siguranța la utilizare, este disponibilă, la cerere, fișa tehnică de securitate. Centrul de control al otrăvurilor Tel. +30 210 7793 777

PĂSTRARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise într-un spațiu răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania are dreptul de a revizui această fișă tehnică fără o notificare prealabilă.

Distribuitor Oficial TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România,
Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506108, Fax: 0268.419.340
office@temad.ro, www.temad.ro

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

ISO 9001
14001
CERTIFIED 18001

