


DECKING OIL

Защитно масло – импрегнатор за екстериорни дървени настилки

Защитно масло – импрегнатор за дърво, модифицирано с полиуретан, обогатено с восък. Използва се за осигуряване на водонепроницаемост и защита на дървени палуби. Прониква дълбоко в порите на дървото, възпрепятства проникването на вода в него и подчертава естествената красота на дървената повърхност. Има висока устойчивост на химични агенти, на неблагоприятни климатични условия и натоварвания.



Защитно масло с повишена устойчивост, съдържащо полиуретанови смоли

Предимства:

- Защитно масло – импрегнатор за дърво, модифицирано с полиуретан
- Водоуплътнява и защитава дървените палуби

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

15 - 30 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Плътност

0,86 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ЗАВЪРШЕК

Натурален

Сатен

Гланц



Натурален завършек

РАЗРЕЖДАНЕ



Без разреждане

Готов за употреба

РАЗЦВЕТКИ

Безцветно



РАЗХОД



За един слой

12-16 m²/L



За два слоя

6-8 m²/L

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

2-3 h

Нанасяне на следващ слой след

48 h

ОПАКОВКА

Безцветно

2,5 L

5 L



ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За дървени палуби.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти и сухи, без наличие на смоли, мазнини или останки от стари лакови покрития по тях.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разбърква се добре преди употреба.

2

Нанася се на един слой с четка или с кърпа, без разреждане. Излишният материал се избърсва след 5 минути със суха кърпа.

3

Ако дървото е много твърдо или дървената повърхност е изложена на много неблагоприятни атмосферни условия, се нанася втори слой след 48 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5°C - 35°C и <80% RH, при условие, че влажността на дървото не надвишава 18%.
- Четките се почистват с разтворител за работа с четка T-300, а след това се измиват със сапун или с миеш препарат.
- Свеждайте до минимум излишния

разход на лак, като пресмятате точно количеството, което ви е необходимо.

- Събирайте остатъчните количества лак, за да ги използвате повторно. След нанасяне на лака затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето води на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Фиксиращи грундове”, Пределна стойност на ЛОС: **750 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **450 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

