


DECKING OIL

Ulei penetrant pentru pardoseli exterioare din lemn

Ulei penetrant de protecție modificat cu poliuretan și îmbogățit cu ceară. Este folosit pentru hidrofugarea și protejarea pardoselilor exterioare din lemn (deck). Penetreză adânc în porii lemnului, împiedică pătrunderea apei și lasă la vedere aspectul natural al acestuia. Este caracterizat de o rezistență ridicată la substanțe chimice, condiții de mediu adverse și la solicitări mecanice.



Vopsele cu rășini poliuretanică pentru durabilitate sporită

Avantaje:

- Pentru hidrofugarea și protejarea pardoselilor exterioare din lemn (deck)
- Rezistență ridicată la substanțe chimice și condiții de mediu adverse

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE



Viscozitate

15 - 30 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Densitate

0,86 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

FINISAJ

Natural

Satinat

Lucios



Finisaj natural

DILUARE




Nediluat

Gata de utilizare

CULORI

Incolor



ACOPERIRE



Un strat

12-16 m²/L



Două straturi

6-8 m²/L

TIMP DE USCARE



Uscat la atingere

2-3 h

Reaplicare

48 h

AMBALAJ

Incolor

2,5 L

5 L



PROTECȚIA LEMNULUI

APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru pardoseli exterioare din lemn.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, degresate, fără rășini sau lacuri vechi.



ETAPE

1

Amestecați bine înainte de folosire.

2

Aplicați un strat cu pensula sau cu o lavetă textilă, fără a dilua. Ștergeți excesul după 5 minute cu o lavetă uscată.

3

Aplicați un al doilea strat după 48 ore pentru lemnul dur sau atunci când acesta este expus la condiții de mediu adverse.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%, iar umiditatea lemnului nu trebuie să depășească 18%.
- Curățați pensulele mai întâi cu Brush Solvent T300 și apoi cu apă și săpun sau detergent.

- Reduceți la minimum deșeurile prin estimarea cantității de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua nefolosită în scopul folosirii ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua nefolosită necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Grunduri de impregnare”, limită conținut COV **750 g/L**. Conținut maxim COV **450 g/L** (produs gata pentru utilizare).

MĂSURI DE PRECAUȚIE



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranță în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele într-un loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001

