


DECKING OIL

Penetrirajuće ulje za spoljne drvene palube

Poliuretansko modifikovano zaštitno ulje za penetraciju, obogaćeno voskom. Koristi se za hidroizolaciju i zaštitu drvenih paluba. Prodire duboko u pore drveta, sprečava prodiranje vode i pokazuje svoj prirodan izgled. Ima visoku otpornost na hemikalije, nepovoljne vremenske uslove i potrese.



Paints with polyurethane resins for enhanced durability

Prednosti:

- Za hidroizolaciju i zaštitu drvenih paluba
- Visoka otpornost na hemikalije i nepovoljne vremenske uslove

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

15-30 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Gustina


0,86 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

12-16 m²/L



Dva sloja

6-8 m²/L

ZAVRŠNI EFEKAT

Prirodni

Saten

Sjaj



Prirodni izgled


RAZREĐIVANJE



Spreman za upotrebu

NIJANSE

Bezbojan



VREME SUŠENJA



Na dodir

2-3 h

Drugi sloj

48 h

PAKOVANJE

Bezbojni

2,5 L

5 L



PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za drvene palube.

PRIPREMA



Površine trteba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće ili starih lakova.



KORACI

1

Dobro promešati pre upotrebe.

2

Naneti prvi sloj sa četkom ili komadom tklanine bez razređivanja. Višak materijala pokupiti nakon 5 minuta sa suvom krpom.

3

Nanesite drugi sloj za tvrdo drvo ili kada je drvo izloženo nepovoljnim vremenskim uslovima nakon 48 sati.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80%.
- Vлага u drvetu ne sme biti veća od 18%.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa Brush Solvent T-300, a onda sa sapunjavom vodom ili

deterdžentom.

- Minimizovati otpad boje pretpostavljanjem Koliko će boje biti potrebno.
- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu.
- Nakon nanošenja boje hermetički

zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.

- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Vezivni osnovni premazi VOC max **750 g/L**. Maksimalno VOC sadržaj **450 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

