


# DIAXYL PLUS WB

## Υδατοδιαλυτό Βερνίκι Εμποτισμού Ξύλου Πολυουρεθάνης

Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι ξύλου νερού πολυουρεθανικής βάσης για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Λόγω της ειδικής του σύστασης αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων στον υμένα του. Εμποτίζει το ξύλο, σχηματίζοντας λεπτό υμένα επιτρέποντας του όμως συγχρόνως να διαπνέει. Ακολουθεί τις συστολές του ξύλου λόγω της ελαστικότητας του και το προστατεύει από την υγρασία και την UV ακτινοβολία.



Χρώμα ενισχυμένης αντοχής με πολυουρεθανικές ρυτίδες



Χρώμα με φίλτρα UV για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

### Πλεονεκτήματα:

- Για εξωτερική και εσωτερική χρήση, ενισχυμένο με πολυουρεθάνη
- Με ειδικά φίλτρα UV για μέγιστη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Εμποτίζει το ξύλο, σχηματίζοντας λεπτό υμένα επιτρέποντας συγχρόνως να διαπνέει

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



#### Ιξώδες

60 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

#### Πυκνότητα

1,04 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Φυσικό

Σατινέ

Γυαλιστερό



Φυσικό φινίρισμα

### ΑΡΑΙΩΣΗ



#### Χωρίς αραιώση

Έτοιμο προς χρήση

### ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Άχρωμο, 11 έτοιμες αποχρώσεις και επιλεγμένες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Vitex Coloring




### ΑΠΟΔΟΣΗ



#### Για μία στρώση

12-16 m<sup>2</sup>/L



#### Για δύο στρώσεις

6-8 m<sup>2</sup>/L

### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



#### Στην αφή

2-3 h

#### Επαναβαφή

24 h

### ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Άχρωμο και 11 έτοιμες αποχρώσεις	750 mL	2,5 L
Βάση	750 mL	2,25 Lt



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.

### ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



**Οι επιφάνειες** πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ρετσίνα, λάδι ή παλιά βερνίκια.



**Σε νέες ξύλινες επιφάνειες** εφαρμόζεται συντηρητικό ξύλου Diaxyl Extra νερού για την προστασία από μύκητες και έντομα.



### ΒΗΜΑΤΑ

**1** Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

**2** Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

**3** Επαναβάφουμε, εάν είναι επιθυμητό, μετά από 24 ώρες.

### TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH και η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18%.
- Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το φυσικό χρώμα και την απορροφητικότητα του ξύλου, καθώς και από τον αριθμό στρώσεων του Diaxyl Plus.
- Σε περιπτώσεις τροπικής ξυλείας συνιστάται εφαρμογή λαδιού εμποτισμού

(όπως Teak Oil ή Decking oil) αντί βερνικιού εμποτισμού.

- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος

για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδιαλλάξετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“ Απορροφώμενες βαφές ξύλου”, Οριακή τιμή **130 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **129 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



**5°C-38°C**  
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

**210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

