

DIRECT-3 IN 1

Гланцова лакова боя (емайллак) за метални повърхности за директно нанасяне върху ръжда

Устойчива, гланцова, бързосъхнеща, антикорозионна боя, специално разработена за директно нанасяне върху нови, стари, ръждясали, или покрити със стари бои метални повърхности, без да е необходимо използване на грунд. Осигурява висока адхезия, твърдост, еластичност и дълготрайна защита от корозия. Нанася се лесно, не се стича, разнася се отлично, без образуване на сенки и следи от четка или валик.



Предимства:

- Директно нанасяне върху ръжда, без грундиране
- Висока устойчивост
- Перфектен завършек

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

85 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)

Плътност

1,14 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
за бялата боя

Гланц (коэффициент на отражение)

> 90 единици при 60° (ISO 2813)

РАЗХОД



За един слой

4-8 m²/L



За два слоя

2-4 m²/L

ОПАКОВКА

Бял и черен цвят,
10 готови разцветки

750 mL

2,5 L



ЗАВЪРШЕК

Мат	Сатен	Гланц
✓		

Гланцов завършек

РАЗРЕЖДАНЕ



До 5%

- Без разреждане за работа с валик / четка
- Разреждане 15% за работа с пистолет с разтворител за работа с пистолет T-350

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир


2-3 h

Нанасяне на следващ слой след

2-3h или >7 дни

РАЗЦВЕТКИ

Бял цвят,
черен цвят
и 10 готови
разцветки



ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ПАЛИТРИ



МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За всякакъв вид метални повърхности.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да се почистват с разтворител за работа с четка T 300, да бъдат сухи и гладки, без прах и мазнини, и изшкурени с подходяща шкурка.



Гланцовите метални повърхности (гальванизирани, алуминиеви и други) се грундират с Primer for Glossy Surfaces или с Wash Primer.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разбърква се добре преди употреба. Без разреждане при работа с валик / четка. Разреждане 15% с разтворител за работа с пистолет T-350 при работа с пистолет.

2

Първият слой се нанася с валик с къс косъм, с четка или с пистолет.

3

Следващ слой се нанася след 2-3 часа или след 7 дни.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH. При екстериорна употреба да не се нанася, ако има опасност от дъжд или заледяване през следващите 48 часа.
- Работи се бързо и внимателно, така че да се осигури цялостно и прецизно покриване на повърхността с боя, с цел пълна защита от проникване на влага, особено по трудните места, като ъгли и краища. Отлична защита се постига при дебелина на сухия филм 100 µm, която се получава с нанасяне

на два слоя Direct 3-in 1.

- Валици, четки и петна от материала се почистват с разтворител за работа с пистолет T-350, а след това се измиват със сапун или с миеш препарат.
- Повърхности, боядисани с Direct 3-in 1 се мият най-рано 30 дни след нанасянето на боята.
- Свеждайте до минимум излишния разход на боя, като пресметнете точно количеството, което ви е необходимо.

- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги използвате повторно. След нанасяне на боята затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.
- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Еднокомпонентни покрития със специална функция”. Пределна стойност на ЛОС: **500 g/ L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **499 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359.29154.233.

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001

