

DUROVIT

Акрилен водоустойчив грунд разтварян с разтворител

Безцветен акрилен грунд разтварян с органичен разтворител, с висока водоуплътност, позволяващ на грундираните повърхности да „дишат“.

Осигурява висока адхезия, прониква в порести повърхности, като мазилки, фасаден бетон, тухла, гипсокартон и други, а също и в повърхности боядисани с вар или с лепилни бои. Притежава висока влагоустойчивост и е идеален грунд за повърхности, за които е предвидено боядисване с водоразтворими бои (латексови, акрилни, изолационни, релефни и други).



Предимства:

- Водоуплътнява и стабилизира всякакъв вид повърхности преди финално боядисване
- Висока устойчивост на влага, като същевременно позволява на повърхностите да дишат

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

30 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност


0.83 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за порести повърхности, като мазилки, фасаден бетон, тухла, гипсокартон и други, а също и за повърхности боядисани с вар или с лепилни бои.

РАЗЦВЕТКИ

Безцветен



РАЗХОД:



За един слой

14-16 m²/L

РАЗРЕЖДАНЕ



Разтворител за работа с четка Т 300

- 5-10 % при работа с валеж / четка
- 10-15 % при работа с пистолет airless

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

1 h

Нанасяне на следващ слой след
4-6 h

ОПАКОВКА

Безцветен

1 L

5 L

15 L



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

ПОЛАГАНЕ

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.



За запълване на отвори и шпакловане на пукнатини се използва Acrylic Putty или Visto. Преди грундиране повърхността трябва да се изтърка добре и да е абсолютно суха.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се 100% с разтворител за работа с четка T 300 за нанасяне върху стени или 30 % за нанасяне върху плоски покриви и тераси, и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се един слой с валеж, с четка или с пистолет.

НАНАСЯНЕ НА ФИНИШЕН СЛОЙ



Боядисва се след 4-6 часа с използване на водоразтворими бои (емулсионни, акрилни, еластомерни, циментови, хидроизолации за плоски покриви и тераси, и други).

- За интериорни повърхности - боядисване с Vitex Classic, Vitex with Teflon™ или Vitex Eco за матов завършек, или с Vitex Satin Eco за сатенен завършек.
- За екстериорни повърхности - боядисване с Acrylan MAX, Acrylan или Acrylan Elastic, Cement Paint или Vitacryl.



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH. При екстериорна употреба да не се нанася, ако има опасност от дъжд или залежаване през следващите 48 часа.
- Валежи и четки се почистват с разтворител за работа с четка T-300, а след това се измиват със сапун или с миещ препарат. Пистолетите

се почистват с разтворител за работа с пистолет T-350.

- Свеждайте до минимум излишния разход на грунд, като пресметнете точно количеството грунд, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества грунд, за да ги използвате повторно. След нанасяне на грунда затворете

и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



„Фиксиращи грундове“ Пределна стойност на ЛОС: **750 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) **730 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

