

DUROVIT

Ακρυλικό Αδιάβροχο Αστάρι Διαλύτου

Αχρωμο ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου, που αδιαβροχοποιεί και επιτρέπει στις επιφάνειες να «αναπνέουν». Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και διεισδύει σε πορώδεις επιφάνειες, όπως σοβάς, εμφανές μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λ.π., καθώς επίσης και σε επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη ή κόλλα. Εμφανίζει μεγάλη αντοχή στην υγρασία και είναι ιδανικό για επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν με υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά, μονωτικά, relief, κ.λ.π.).



Πλεονεκτήματα:

- Αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί κάθε επιφάνεια πριν την τελική βαφή
- Μεγάλη αντοχή στην υγρασία επιτρέποντας τη διαπνοή των επιφανειών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

30 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα

0,83 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για πορώδεις επιφάνειες, όπως σοβάς, εμφανές μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λ.π., καθώς επίσης και σε επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη ή κόλλα.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Άχρωμο



ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

14-16 m²/L

ΑΡΑΙΩΣΗ



Διαλυτικό Πινέλου T 300

- 50-100% για εφαρμογή σε τοίχους
- 30 % για εφαρμογή σε ταρατσες

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή
1 h

Για την
εφαρμογή
τελικού
χρώματος
4-6 h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Άχρωμο

1 L

5 L

15 L



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, υπόλοιπα μούχλας ή τυχόν σαθρά υλικά.



Για το στοκάρισμα των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Acrylic Putty ή Visto. Τρίψτε την επιφάνεια καλά και φροντίστε να είναι τελείως στεγνή πριν το αστάρωμα.



ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Αραιώνουμε 50-100% με Διαλυτικό Πινέλου T 300 για εφαρμογή σε τοίχους ή 30% για εφαρμογή σε ταρατσες και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε μία στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ



Βάφουμε μετά από 4-6 ώρες με υδατοδιαλυτά χρώματα χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά, ελαστομερή, τσιμεντοχρώματα, στεγανωτικά ταρατσών κ.λπ.)

- Προτείνεται:
- Εσωτερικά με Vitex Classic, Vitex with Teflon™ ή Vitex Eco για ματ φινίρισμα ή με Vitex Satin Eco για σατινέ φινίρισμα.
 - Εξωτερικά με Acrylan MAX, Acrylan ή Acrylan Elastic, Cement Paint ή Vitacryl.



TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Για εξωτερική χρήση, μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Ρολά, πινέλα καθαρίζονται με διαλυτικό πινέλου T300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με διαλυτικό

πιστολιού T-350.

- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε

καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Συνδεδειγμένα αστάρια” Οριακή τιμή **750 g/L**
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος **730 g/L**
ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιά ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

