

FLOORGUARD HYBRID PU

Ακρυλικό Χρώμα Δαπέδων Πολυουρεθάνης Βάσεως Νερού

Νέας τεχνολογίας υβριδικό πολυουρεθανικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού ενός συστατικού για εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα ήπιας καταπόνησης. Ιδανικό για δάπεδα από τσιμέντο ή μπετόν (π.χ. γκαράζ, πάρκινγκ, πεζοδρόμια, αποθήκες κτλ.). Λόγω της ειδικής του σύνθεσης προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην φθορά, τα χημικά, τις λιπαρές ουσίες, τα καθαριστικά, στο πλύσιμο αλλά και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Έχει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετικό άπλωμα προσδίδοντας ένα άψογο σατινέ φινίρισμα.



Υβριδική Τεχνολογία

Πλεονεκτήματα:

- Εφαρμόζεται απευθείας σε δάπεδα από τσιμέντο/μπετόν
- Για εξωτερικά και εσωτερικά δάπεδα χαμηλής καταπόνησης
- Αντοχή στη φθορά / χημικά / καιρικές συνθήκες
- Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




Πυκνότητα

1,24 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
για το λευκό

Στιλπνότητα

20-40 μονάδες στις 60°
(ISO 2813)

ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

12-14 m²/L



Για δύο στρώσεις

6-7 m²/L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό	750 mL	3 L	9,75 L
Βάσεις	750 mL	3 L	9,75 L

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ Σατινέ Γυαλιστερό



Σατινέ Φινίρισμα

ΑΡΑΙΩΣΗ



Με νερό

5-20 %

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή

30-60 min


Επαναβαφή

6-8 h

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

4500+

Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων **Vitex Coloring**



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για **εσωτερικά και εξωτερικά** δάπεδα ήπιας καταπόνησης. Ιδανικό για δάπεδα από τσιμέντο ή μπετόν (π.χ. γκαράζ, πάρκινγκ, πεζοδρόμια, αποθήκες κτλ.).

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.



Για το **στοκάρισμα** των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Acrylic Putty.

Το Floorguard Hybrid PU εφαρμόζεται απ' ευθείας στο τσιμέντο χωρίς αστάρι.



Πολύ απορροφητικές ή σαθρές επιφάνειες ασταρώνονται με Durovit ή Acrylan Unco Eco.



ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουμε 15-20% για την πρώτη στρώση με νερό και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

3

Δεύτερη στρώση εφαρμόζεται 6-8 ώρες μετά από την πρώτη, με αραιώση 5-10% με νερό. Τρίτη στρώση, εάν είναι απαραίτητη, εφαρμόζεται 6-8 ώρες μετά τη δεύτερη, επίσης με αραιώση 5-10% με νερό.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <70% RH. Μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Αφήστε τις νέες επιφάνειες από τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.
- Η πλήρης σκλήρυνση του φιλμ επέρχεται μετά από 7 ημέρες.
- Επιφάνειες βαμμένες με Floorguard Hybrid PU πλένονται χρησιμοποιώντας

μαλακό σφουγγάρι με νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με απαλό, άχρωμο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών εβδομάδων από τη βαφή τους.

- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.

- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού”
Οριακή τιμή **140 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος **79 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

