

GALVANIZE

Грунд за студена галванизация

Специален еднокомпонентен антикорозионен грунд на епоксидна основа, с високо съдържание на цинков прах. Осигурява отлична и дълготрайна антикорозионна защита (студено поцинковане). Подходящ за грундиране на метални повърхности, като помпи, тръбопроводи и метални конструкции, а също и за приложения в индустриална среда и в крайморски райони.



Предимства:

- Идеален за метални конструкции и за приложения в индустриална среда и в крайморски райони
- Отлична и дълготрайна антикорозионна защита

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

90 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност


1,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За грундиране на метални повърхности, като помпи, тръбопроводи и метални конструкции.

РАЗЦВЕТКИ

Сив цвят



РАЗХОД:



За един слой

7-9 m²/L

За два слоя

4-5 m²/L

РАЗРЕЖДАНЕ



До 5%

- С разтворител за работа с пистолет T 350

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

45-60 min

Нанасяне на следващ слой след
9-12 h

ОПАКОВКА

Сив цвят

375 mL

750 mL



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

ПОЛАГАНЕ

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да се почистват с разтворител за работа с четка T 300, да бъдат чисти и сухи, без прах или мазнини, и изшкурени с подходяща шкурка (изискването за шкурене е особено важно за прясно поцинковани ламарини).



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се до 5% с разтворител за работа с пистолет T 350 и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се един слой с валик, с четка или с пистолет.

НАНАСЯНЕ НА ФИНИШЕН СЛОЙ



След 9-12 часа и при пълно изсъхване на грунда, повърхността се шури с подходяща шкурка, прахът се отстранява и се нанася лакова боя за метални повърхности. Предложения за бои:

- Лакова боя разтваряна с разтворител Verolac, Heavy Metal Silicon



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH. При екстериорна употреба да не се нанася, ако има опасност от дъжд или залежаване през следващите 48 часа.
- Валяци, четки и пистолети се почистват веднага след употреба с разтворител за работа с пистолет T-350.

- Свеждайте до минимум излишния разход на грунд, като пресметнете точно количеството грунд, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества грунд, за да ги използвате повторно. След нанасяне на грунда затворете и запечатайте добре съда и го

съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Еднокомпонентни покрития със специална функция”. **500 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) **449 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

