

# GALVANIZE

## Αστάρι για Ψυχρό Γαλβάνισμα

Ειδικό αντισκωριακό αστάρι εποξειδικής βάσης, ενός συστατικού, πλούσιο σε σκόνη ψευδαργύρου. Παρέχει υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία (ψυχρό γαλβάνισμα). Κατάλληλο για αστάρωμα μεταλλικών επιφανειών, όπως αντλίες, σωληνώσεις και μεταλλικές κατασκευές, σε βιομηχανικό περιβάλλον και παραθαλάσσιες περιοχές.



### Πλεονεκτήματα:

- Ιδανικό για μεταλλικές κατασκευές, σε βιομηχανικό περιβάλλον και παραθαλάσσιες περιοχές
- Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



#### Ιξώδες

90 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

#### Πυκνότητα


1,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για αστάρωμα μεταλλικών επιφανειών, όπως αντλίες, σωληνώσεις και μεταλλικές κατασκευές.

### ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Γκρι



### ΑΠΟΔΟΣΗ



#### Για μία στρώση

7-9 m<sup>2</sup>/L

#### Για δύο στρώσεις

4-5 m<sup>2</sup>/L

### ΑΡΑΙΩΣΗ



#### Έως 5%

- Με διαλυτικό πιστολιού T350

### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή  
45-60 min

Για την εφαρμογή τελικού χρώματος  
9-12 h

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γκρι

375 mL

750 mL



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

### ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



**Οι επιφάνειες** πρέπει να καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T 300, να είναι στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο (κυρίως οι πρόσφατα γαλβανισμένες λαμαρίνες).



### ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Αραιώνουμε έως 5% με Διαλυτικό Πιστολιού ή T350 και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις με ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ



Μετά από 9-12 ώρες αφού στεγνώσει πλήρως, η επιφάνεια λειανεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο, απομακρύνεται η σκόνη και εφαρμόζεται βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες: Προτείνεται

- Βερνικόχρωμα διαλύτου Verolac, Heavy Metal Silicon



### TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <70% RH. Μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Ρολά, πινέλα, πιστόλια καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό πιστολιού T350.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη

χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.

- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού”. Οριακή τιμή **500 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **449 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



**5°C-38°C**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιασδήποτε ζημιάς ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

**210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

