

PRIMER FOR GLOSSY SURFACES

Грунд за гланцови повърхности

Специален еднокомпонентен грунд разтварян с разтворител, без токсични пигменти, с отлична адхезия към алуминий, галванизирани (поцинковани) ламарини, а също и към неръждаема стомана, мед и други. Нанася се лесно, изсъхва бързо, притежава висока еластичност и осигурява идеална повърхност за нанасяне на финалната боя.



Предимства:

- Идеален за алуминий и поцинковани ламарини
- Отлична адхезия и обработваемост

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност


1,27 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Специален еднокомпонентен грунд разтварян с разтворител, без токсични пигменти, с отлична адхезия към алуминий, галванизирани (поцинковани) ламарини, а също и към неръждаема стомана, мед и други.

РАЗЦВЕТКИ

Сив цвят



РАЗХОД:



За един слой

12-14 m²/L

РАЗРЕЖДАНЕ



До 3%

- С разтворител за работа с пистолет T 350

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

45-60 min

Нанасяне на следващ слой след

16-18 h

ОПАКОВКА

Grey

750 mL

2,5 L



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

ПОЛАГАНЕ

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да се почистват с разтворител за работа с четка Т 300, да бъдат чисти и сухи, без прах или мазнини, и изшкурени с подходяща шкурка (изискването за шкурене е особено важно за прясно поцинковани ламарини).



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се до 3% с разтворител за работа с пистолет Т 350 и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се един слой с валяк, с четка или с пистолет.

НАНАСЯНЕ НА ФИНИШЕН СЛОЙ



След 16-18 часа и при пълно изсъхване на грунда, повърхността се шури с подходяща шкурка, прахът се отстранява и се нанася лакова боя за метални повърхности. Предложения за бои:

- Лакова боя на водна основа Aquavit PU Eco
- Лакова боя разтваряна с разтворител Platinum PU, Verolac, Heavy Metal



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH. При екстериорна употреба да не се нанася, ако има опасност от дъжд или залежаване през следващите 48 часа.
- Валяци, четки и пистолети се почистват веднага след употреба с разтворител за работа с пистолет Т-350.

- Свеждайте до минимум излишния разход на грунд, като пресметнете точно количеството грунд, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества грунд, за да ги използвате повторно. След нанасяне на грунда затворете и запечатайте добре съда и го

съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Еднокомпонентни покрития със специална функция”. **500 g/L**.
Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) **499 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C
Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

