

# GRANIKOT PRIMER

## Grund acrilic texturat

Grund acrilic texturat, ideal pentru suprafețe interioare și exterioare din tencuială, beton și suprafețe acoperite cu vopsele pe bază de apă (emulsionate, acrilice etc.). Îmbunătățește aspectul, puterea de acoperire, aderența și durabilitatea tencuielilor acrilice și siliconice GRANIKOT pe suprafețe netede sau neuniforme. Face parte din sistemul de materiale compozite de izolație externă External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) VITEX THERM, certificat cu marcajul CE în conformitate cu standardele ETAG-004.



### Avantaje:

- Ideal pentru suprafețe interioare și exterioare, netede sau aspre
- Îmbunătățește puterea de acoperire și aderența tencuielilor Granikot

## CARACTERISTICI PRODUS

### CARACTERISTICI TEHNICE



#### Viscozitate

1500-1800 cps (BROOKFIELD sp.3/20rpm, 25°C)

#### Densitate

1,27 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)


### APLICARE

Pentru suprafețe exterioare și interioare (tencuială, beton, sisteme termoizolante pentru fațade - ETICS)

### CULORI

**1500 +**

Alb și într-un număr nelimitat de nuanțe prin sistemul de colorare Vitex



### ACOPERIRE



#### Un strat

10-12 m<sup>2</sup>/L

### DILUARE



#### Apă

0-3%

### TIMP DE USCARE



#### Uscat la atingere

45 min

#### Pentru aplicarea tencuiei

2-4 h

### AMBALAJ

Alb	3 L	10 L
Bază	3 L	10 L



# PREGĂTIREA SUPRAFETEI

## PREGĂTIRE

### PREPARATION



**Suprafețele trebuie** să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată.



### ETAPELE APLICĂRII

1

Diluati în proporție de 0-3% cu apă și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați un strat cu pensula sau trafaletul.

### APLICAREA STRATULUI FINAL



Aplicați după 2-4 ore orice tencuială de finisare Granikot.



### SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%. Pentru utilizare la exterior, nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț și de vânt puternic în următoarele 48 ore.
- Protejați suprafețele împotriva razelor directe ale soarelui, pentru a preveni

uscarea neuniformă.

- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este nevoie, cu apă și săpun sau detergent.
- Reduceți la minimum deșeurile prin estimarea cantității de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua nefolosită în scopul

folosirii ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua nefolosită necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță.

## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

### COV (Compuși organici volatili)



Grunduri". Limită conținut COV **30 g/L**. Conținut maxim COV **29 g/L** (produs gata pentru utilizare).

### MĂSURI DE PRECAUȚIE



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranță în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

### DEPOZITARE



**5°C-38°C**

Recipientele se păstrează închise, la loc umbros, ferit de razele directe ale soarelui, timp de maximum 24 luni de la data de producție.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400  
TECHNICAL SUPPORT

