

HARDENER

Втвърдител за въздушно-съхнещи бои

Специален втвърдител за бои. Влиза в химично взаимодействие с активни групи на смоли, които се съдържат в алкидните бои и лакове (Syntol, Verolac и други). Осигурява по-малко време за съхнене, по-висок гланц и по-висока твърдост. Свързвайки се с боята образува полиуретанова система, осигуряваща по-висока устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия, а също и на киселини, алкални агенти, влага и механични въздействия.

Предимства:

- Повишава устойчивостта и твърдостта на боята
- Намалява времето за съхнене



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

20 ± 5 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Плътност

0,94 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ОПАКОВКА

Прозрачен


375 mL

750 mL



РАЗЦВЕТКИ

Прозрачен



ПОЛАГАНЕ

APPLICATION FIELD

Специален втвърдител за добавяне към алкидни бои.

APPLICATION



В 1 литър боя се добавят 200 mL Hardener. Разбърква се много добре. Сместа трябва да се използва в рамките на 1-2 часа след смесването, в зависимост от атмосферните условия (относителна влажност и температура).



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

УПОТРЕБА



Само за професионална употреба.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400
ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001

EMAS