

HARDENER

Σκληρυντής Αέρος

Ειδικός σκληρυντής χρωμάτων. Αντιδρά χημικά με ενεργές ομάδες ρητινών που περιέχονται στα αλκυδικά χρώματα ή βερνίκια (Syntol, Verolac, κλπ.). Προσδίδει μικρότερο χρόνο ξήρασης, αύξηση της γυαλάδας και της σκληρότητας. Δημιουργεί με το χρώμα σύστημα πολυουρεθάνης εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στα οξέα, τα αλκάλια, την υγρασία και τις μηχανικές καταπονήσεις.

Πλεονεκτήματα:

- Αυξάνει την αντοχή και τη σκληρότητα του χρώματος
- Μειώνει το χρόνο στεγνώματος



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

20 ± 5 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Πυκνότητα

0,94 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαφανές 375 mL 750 mL



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διαφανές



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικός σκληρυντής για προσθήκη σε αλκυδικά χρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Σε 1 λίτρο χρώματος προστίθενται 200 mL Hardener και ανακατεύεται πολύ καλά. Το μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 1-2 ώρες μετά την ανάμιξη, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).



ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΧΡΗΣΗ



Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

