

HARDENER

Întăritor cu uscare la aer

Întăritor special cu uscare la aer, adecvat pentru a reacționa chimic cu grupuri activate de rășini conținute în vopsele emailate și în lacuri (Syntol, Verolac etc.). Asigură un timp de uscare mai scurt, intensifică luciul și crește duritatea. Atunci când este amestecat cu vopselele de mai sus, creează un sistem poliuretanic și asigură rezistența ridicată a acestor vopsele la condiții de mediu adverse, la umiditate, acizi, alcalii și solicitări mecanice.

Avantaje:

- Maximizează duritatea și durabilitatea emailului
- Reduce timpul de uscare



CARACTERISTICI PRODUS

CARACTERISTICI TEHNICE



Viscozitate

20 ± 5 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Densitate

0,84 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)


AMBALAJ

Transparent 375 mL 750 mL



CULORI

Transparent



APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Întăritor special pentru adăugare la vopsele alchidice.

APLICARE



Air-Dry Hardener poate fi adăugat înainte de aplicare. Mixați 200 ml de întăritor cu 1 l vopsea și amestecați foarte bine. Amestecul trebuie aplicat într-un interval de 102 ore după amestecare, în funcție de condițiile de mediu (umiditate și temperatură).



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

DEPOZITARE



5°C-38°C

Keep containers closed in a cool and dry area.

MĂSURI DE PRECAUȚIE



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

UTILIZARE



Doar pentru utilizare profesională.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

ISO 9001
14001
CERTIFIED 18001

