

HARDENER

Očvršćivač

Specijalni očvršćivač pogodan da reaguje hemijski sa smolama koje se nalaze u emajlima (Syntol, Verolac, itd.) Skraćuje vreme sušenja, povećava sjaj i čvrstoću. Kada se meša sa bojama kreira poliuretanski sistem i obezbeđuje visoku otpornost tih boja na loše vremenske uslove, vlagu, kiseline, baze i mehaničke uticaje.

Prednosti:

- Maksimizuje čvrstoću i izdržljivost emajla
- Skraćuje vreme sušenja



KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

20 ± 5 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Gustina

0,94 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

PAKOVANJE

Transparentan 375 mL 750 mL



NIJANSE

Transparentan



PRIMENA

POLJE PRIMENE

Specijalni očvršćivač za alkidne boje.

PRIMENA



Očvršćivač se dodaje pre nanošenja u boju. Pomešati 200 mL očvršćivača sa 1 L boje i dobro promešati. Smesa se mora naneti u roku od 1-2 sata u zavisnosti od vremenskih uslova (temperatura i vlaga).



DODATNE INFORMACIJE

STORAGE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

UPOTREBA



Samo za profesionalnu upotrebu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije sub azirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001

