

LUSSOLAC SB

Полиуретанов лак за дърво, разтворян с разтворител

Еднокомпонентен лак разтворян с органичен разтворител, подсилен с полиуретан, предназначен за защита на дървени повърхности в интериорни и екстериорни помещения. С висока еластичност и твърдост и отлично разнасяне. Благодарение на полиуретановата смола, лакът има изключителна устойчивост при неблагоприятни атмосферни условия (влага, слънцегреене). Съдържащите се в него UV филтри защитават дървената повърхност от ултравиолетовите слънчеви лъчи.



Лак с повишена устойчивост, съдържащ полиуретанови смоли

Лак с UV филтри за устойчивост на слънчеви лъчи

Предимства:

- С изключителна твърдост и еластичност, подходящ за екстериорни и интериорни приложения
- Подсилен с полиуретан и UV филтри за максимална устойчивост на атмосферни влияния и слънчеви лъчи

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност

0,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Гланц (коэффициент на отражение)

- При 60° (ISO 2813):
Гланцов лак: > 90 единици
Сатенен лак: 20 - 40 единици
Матов лак: < 15 единици

ЗАВЪРШЕК

Мат	Сатен	Гланц
✓	✓	✓

РАЗРЕЖДАНЕ



До 3%

- С разтворител за работа с четка T-300 (при работа с валяк/четка)
- С разтворител за работа с пистолет T-350 (при работа с пистолет)

РАЗЦВЕТКИ

Безцветен и в 11 готови разцветки



РАЗХОД



За един слой

12-16 m²/L



За два слоя

6-8 m²/L

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

3-4 h

Нанасяне на следващ слой

20-24 h

ОПАКОВКА

Безцветен (Gloss)	180 mL	750 mL	2,5 L
Безцветен (Satin,Mat)	750 mL	2,5 L	
Готови разцветки (Gloss)	180 mL	750 mL	



ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ЦВЕТОВИ ПАЛИТРИ



ЗАЩИТА НА ДЪРВО

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За интериорни и екстериорни дървени повърхности.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти и сухи, без наличие на смоли или мазнини по тях, и изшкурени.



Върху нови дървени повърхности се нанася консервант за дърво Diaxyl Extra разтворен с разтворител за защита от гъбички и насекоми.



СТЪПКИ

1

Разрежда се 3% с разтворител за работа с четка T300 или 3% с разтворител за работа с пистолет T350 и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се първият слой с валяк, с четка или с пистолет.

3

Следващ слой, ако е необходимо, се нанася след 20-24 часа.

TIPS

- Нанасяне при 5°C-35°C и <80% RH, като влажността на дървото не трябва да надвишава 18%.
- Валяци и четки се почистват с разтворител за работа с четка T-300, а след това се измиват със сапун или с миеш препарат. Пистолетите се почистват с разтворител за работа с

пистолет T-350.

- Свеждайте до минимум излишния разход на лак, като пресмятате точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества лак, за да ги използвате повторно. След нанасяне на лака, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете

за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето води на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Лакове и лазурни покрития за вътрешна / външна употреба”, Пределната стойност на ЛОС е **400 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **399 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

