

# MARELAC SB

## Βερνίκι Θαλάσσης Πολυουρεθάνης Βάσης Διαλύτου

Διαφανές βερνίκι διαλύτου πολυουρεθανικής βάσης, ενός συστατικού, για ξύλινες επιφάνειες που εκτίθενται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για κόττερα, θαλαμηγούς, πλοία, αλλά και πόρτες, παράθυρα, ξύλινα έπιπλα εξωτερικών χώρων, κ.α. Έχει μεγάλη ελαστικότητα, γυαλάδα, σκληρότητα και εξαιρετικό άπλωμα. Περιέχει φίλτρα UV με φωτοσταθεροποιητές HALS που προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

### Πλεονεκτήματα:

- Προστατευτικό high gloss φιλμ για τη μέγιστη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τις έντονες καιρικές συνθήκες με φίλτρα UV και HALS φωτοσταθεροποιητές



Χρώμα ενισχυμένης αντοχής με πολυουρεθανικές ρυτίνες



Χρώμα με φίλτρα UV για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### Ιξώδες

55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)



#### Πυκνότητα

0,94 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

#### Στιλπνότητα


> 90 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

### ΑΠΟΔΟΣΗ



#### Για μία στρώση

14-16 m<sup>2</sup>/L



#### Για δύο στρώσεις

7-8 m<sup>2</sup>/L

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Άχρωμο

750 mL

2.5 L

### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ

Σατινέ

Γυαλιστερό



Γυαλιστερό Φινίρισμα

### ΑΡΑΙΩΣΗ



#### Έως 5%

- Για ρολό/πινέλο με διαλυτικό πινέλου T300
- Για πιστόλι με διαλυτικό πιστολιού T350

### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



#### Στην αφή


3-4 h

#### Επαναβαφή

20-24 h

### ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Άχρωμο



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.

### ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



**Οι επιφάνειες** πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ρετινί ή λάδι και γυαλοχαρταρισμένες.



**Σε νέες ξύλινες επιφάνειες** εφαρμόζεται συντηρητικό ξύλου Diaxyl Extra διαλύτου για την προστασία από μύκητες και έντομα.



### ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουμε έως 5% με διαλυτικό πινέλου T300 για ρολό ή πινέλο ή T350 για πιστόλι και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

3

Επαναβάφουμε, εάν είναι επιθυμητό, μετά από 20-24 ώρες.

### TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH και η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18%.
- Ρολά, πινέλα καθαρίζονται με διαλυτικό πινέλου T300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με διαλυτικό πιστολιού T-350.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη

χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.

- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων”, Οριακή τιμή **400 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **398 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



**5°C-38°C**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

**210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

