

# MARELAC SB

## Lac poliuretanic ultra durabil pe bază de solvent pentru lemn

Lac poliuretanic monocomponent transparent, pe bază de solvent, potrivit pentru suprafețe din lemn expuse condițiilor meteorologice nefavorabile. Este ideal pentru bărci, iahturi, nave, precum și pentru uși, rame de ferestre, mobilier din lemn etc. Are proprietăți excelente de aplicare, un luciu intens precum și o elasticitate și duritate foarte bune. Conține filtre UV cu stabilizatori de lumină HALS pentru a proteja lemnul de efectele dăunătoare ale razelor solare și de condițiile meteorologice extreme.



Vopsele cu rășini poliuretanice pentru durabilitate sporită

Vopsele cu filtre UV pentru protecție împotriva razelor solare

### Avantaje:

- Peliculă de protecție cu luciu intens pentru protecție maximă împotriva intemperiilor și soarelui, cu filtre UV și stabilizatori de lumină HALS

## CARACTERISTICILE PRODUSULUI

### CARACTERISTICI TEHNICE

#### Vâscozitate

55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)



#### Densitate

0,94 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

#### Gradul de luciu


> 90 unități @ 600 (ISO 2813)

### ACOPERIRE



#### Un singur strat

14-16 m<sup>2</sup>/L



#### Două straturi

7-8 m<sup>2</sup>/L

### AMBALAJ

Incolor

750 mL

2,5 L

### FINISAJ

Mat

Satinat

Lucios



Finisaj lucios

### DILUARE



#### Până la 5%

- Pentru aplicare cu pensula, diluare cu Brush Solvent T300
- Pentru aplicare prin pulverizare, diluare cu Spray Gun Solvent T350

### TIMP DE USCARE



#### Uscare la atingere


3-4 h

#### Reacoperire

20-24 h

### CULORI

Incolor



# PROTECȚIA LEMNULUI

## APLICARE

### DOMENIU DE APLICARE

Pentru suprafețe interioare și exterioare din lemn.

### PREGĂTIRE



**Suprafețele** trebuie să fie netede, curate, uscate, degresate, fără rășini și șlefuite.



**Pe suprafețe din lemn noi**, aplicați conservant Diaxyl Extra pe bază de solvent pentru protecție împotriva ciupercilor și a insectelor.



### ETAPE

1

Diluati cu până la 5% cu Brush Solvent T300 pentru aplicare cu pensula sau cu Spray Gun Solvent T350 pentru aplicare prin pulverizare și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau pistolul de vopsit.

3

Aplicați un nou strat, dacă doriți, după 20-24 de ore.

### SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35 °C și umiditate relativă a aerului <80%, iar umiditatea lemnului nu trebuie să depășească 18%.
- Curățați trafaletul și pensulele cu Brush Solvent T-300 și apoi cu apă și săpun sau detergent. Folosiți Spray Gun

Solvent T-350 pentru a curăța pistoalele de vopsit.

- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După

aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

### COV (Compuși Organici Volatili)



„Lacuri pentru lemn și lacuri pentru interioare/exterioare incluzând lacuri opace pentru lemn”. Limita de conținut COV este de **400 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **398 g/L** (produs gata de utilizare).

### PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

### PĂSTRARE



**5°C-38°C**

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

**+30.210.5589.400**  
TECHNICAL SUPPORT

