

MARELAC WB

Lac poliuretanic ultra durabil pe bază de apă pentru lemn

Lac poliuretanic pe bază de apă, potrivit pentru suprafețe din lemn expuse condițiilor meteorologice nefavorabile. Este ideal pentru bărci, iahturi, nave, precum și pentru uși, rame de ferestre, mobilier din lemn etc. Are proprietăți excelente de aplicare, un luciu intens precum și o elasticitate și duritate foarte bune. Conține filtre UV cu stabilizatori de lumină HALS pentru a proteja lemnul de efectele dăunătoare ale razelor solare și de condițiile meteorologice extreme.



Vopsele cu rășini poliuretanice pentru durabilitate sporită



Vopsele cu filtre UV pentru protecție împotriva razelor solare

Avantaje:

- Peliculă de protecție cu luciu intens pentru protecție maximă împotriva intemperiilor și a soarelui, cu filtre UV și stabilizatori de lumină HALS
- Hidrofug, fiind ideal pentru suprafețe din lemn expuse intemperiilor

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate

80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)



Densitate

1,03 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Gradul de luciu

> 80 unități @ 600 (ISO 2813)

FINISAJ

Mat

Satinat

Lucios



Finisaj lucios

DILUARE




Apă

Până la 10%

CULORI

Incolor




ACOPERIRE



Un singur strat

10-12 m²/L



Două straturi

5-6 m²/L

TIMP DE USCARE



Uscare la atingere

1-2 h

Reacoperire

6-8 h

AMBALAJ

Incolor (lucios, satinat, mat)

750 mL

2,5 L



PROTECȚIA LEMNULUI

APLICARE

DOMENIU DE APLICARE

Pentru suprafețe exterioare din lemn.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, degresate, fără rășini și șlefuite.



Pe suprafețe din lemn noi, aplicați conservant pentru lemn insecticid Diaxyl Extra pentru protecție împotriva fungilor și a insectelor.



ETAPE

1

Diluati cu maximum 10% apă și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula sau trafaletul.

3

Aplicați un nou strat, dacă doriți, după 6-8 de ore.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%, iar umiditatea lemnului nu trebuie să depășească 18%.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.

- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Lacuri pentru lemn și lacuri pentru interioare/exterioare incluzând lacuri opace pentru lemn”. Limita de conținut COV este de **130 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **99 g/L** (produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

PĂSTRARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

