

MARTELITE

Боя с ефект на ковано желязо за метални повърхности

Алкидна боя с ефект на ковано желязо, разтваряна с органичен разтворител, идеална за защита и декорация предимно на метални повърхности. Осигурява висока адхезия, бързо съхнене и висока устойчивост. Нанася се лесно, не се стича и може да се положи директно върху метала, без грундиране. Придава на боядисаните повърхности текстура с ефект на ковано желязо.

Предимства:

- Защита и декорация на метални повърхности
- Устойчивост и впечатляващ външен вид



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

65 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност

0,98 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

РАЗХОД



За един слой

8-10 m²/L

За два слоя

4-5 m²/L

ОПАКОВКА

13 готови разцветки

750 mL

2,5 L

ЗАВЪРШЕК

Ковано желязо

Сатен

Релефен



Завършек с ефект на ковано желязо

РАЗРЕЖДАНЕ



До 5%

- С разтворител за работа с пистолет T-350

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир


30-60 min

Нанасяне на следващ слой след

2-3h или >7 дни

РАЗЦВЕТКИ

13 готови разцветки



ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ПАЛИТРИ



МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За всякакъв вид метални повърхности.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да се почистват с разтворител за работа с четка T 300, да бъдат сухи и гладки, без прах и мазнини, и изшкурени с подходяща шкурка.



Екстериорните метални повърхности се грундират предварително с Wash Primer.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се до 5% с разтворител за работа с пистолет T 350 и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се първият слой с валяк, с четка или с пистолет.

3

Следващ слой се нанася след 2-3 часа, или след 7 дни.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH. При екстериорна употреба да не се нанася, ако има опасност от дъжд или заледяване през следващите 48 часа.
- Валяци, четки и пистолети се почистват с разтворител за работа с пистолет T-350, а след това се измиват със сапун или с миеш препарат.
- Повърхности, боядисани с Martelite се

мият най-рано 30 дни след нанасянето на боята.

- Свеждайте до минимум излишния разход на боя, като пресметнете точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги използвате повторно. След нанасяне на боята затворете и запечатайте добре съда и го съхранете

за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Еднокомпонентни покрития със специална функция”. Пределна стойност на ЛОС: **500 g/ L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **499 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233.

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

