

MARTELITE

Boja za metalne površine sa hamer efektom

Alkidna boja na bazi rastvarača sa hamer efektom za zaštitu i dekoraciju metalnih površina. Pruža veliku adheziju, brzo suši i ima odličnu izdržljivost na loše vremenske uslove. Lako se nanosi i dobro razliva i može se nanositi na metal bez korišćenja prajmera. Dajen izuzetan hamer fini.



Prednosti:

- Štiti i dekoriše metalne površine
- Odlična izdržljivost

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

65 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Gustina

0,98 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

COVERAGE



One coat

8-10 m²/L



Two coats

4-5 m²/L

PACKAGING

13 ready-made shades 750 mL 2,5 L

ZAVRŠNI EFEKAT

Hamer efekt Saten Sjaj



Hamer efekt fini

RAZREĐIVANJE



Do 5%

- Za nanošenje četkom
Brush Solvent T300
- Za nanošenje pištoljem
Gun Solvent T350

VREME SUŠENJA



Na dodir


30-60 min

Drugi sloj

2-3h ili 7 dana

NIJANSE

13 gotovih nijansi



TON KARTE - NIJANSE



METALNE POVRŠINE

PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za sve metalne površine.

PRIPREMA



Površine očistiti sa Brush Solvent T 300, da budu glatke i suve, bez prašine.



Spoljne metalne površine prvo ofarbati sa Wash Primer.



KORACI

1

Razrediti do 5%. Za nanošenje četkom Brush Solvent T300
Za nanošenje pištoljem Gun Solvent T350 i dobro promešati.

2

Naneti prvi sloj sa četkom, valjkom ili prskanjem.

3

Drugi sloj nakon 2-3 sata ili nakon 7 dana.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH. Za spoljnu upotrebu ne nanositi ako postoji rizik od kiše u naredna 48 časa.
- Očistiti valjke i četke sa Brush Solvent T-300 i nakon toga sa sapunjavom vodom ili deterdžentom. Koristiti Spray Gun Solvent T-350 za

čišćenje pištolja.

- Ne prati i ne čistiti sveže ofarbane površine sa Martelite minimum 30 dana.
- Minimizovati otpad boje pretpostavljanjem Koliko će boje biti potrebno.
- Spremiti neiskorišćenu boju za

ponovnu upotrebu.

- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Ispaljive organske materije)



Jednokomponentni premazi VOC max **130 g/L**. Maksimum VOC sadržaj **99 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

