

MINIO

Антикорозионен грунд за защита срещу ръжда. Не съдържа олово

Антикорозионен грунд разтварян с разтворител, разработен на базата на алкидни смоли и пигменти със силно изразено антикорозионно действие. Осигурява висока покривност и отлична адхезия към метални повърхности. Благодарение на високото съдържание на антикорозионни пигменти, грундът осигурява пълна защита срещу корозия.



Предимства:

- За максимална защита срещу корозия
- Не съдържа олово

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност


1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За метални повърхности.

РАЗЦВЕТКИ

Оранжев цвят



РАЗХОД:



За един слой

12-14 m²/L

За два слоя

6-7 m²/L

РАЗРЕЖДАНЕ



До 5%

- За работа с валик/четка се разрежда с разтворител за работа с четка T-300
- За работа с пистолет – се разрежда с разтворител за работа с пистолет T-350

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

45-60 min

За нанасяне на финашна боя

20-24 h

ОПАКОВКА

Оранжев цвят	375 mL	750 ml	2,5 L
--------------	--------	--------	-------



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

ПОЛАГАНЕ

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да се почистват с разтворител за работа с четка T 300, да бъдат сухи и гладки, без прах и мазнини, и изшкурени с подходяща шкурка.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Грундът се разрежда се до 5% с разтворител за работа с четка T-300 (при работа с валик или с четка), или с разтворител T-350 (при работа с пистолет), и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанасят се един или два слоя с валик, с четка или с пистолет.

НАНАСЯНЕ НА ФИНИШНА БОЯ



След 20-24 часа, и при пълно изсъхване на грунда, повърхността се шури с подходяща шкурка, прахът се отстранява и се нанася лакова боя за дървени или метални повърхности. Предложения за бои:

- Лакова боя на водна основа Aquavit PU Eco
- Лакова боя разтворяна с разтворител Platinum PU, Verolac, Heavy Metal Silicon



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH. При екстериорна употреба да не се нанася, ако има опасност от дъжд или залежаване през следващите 48 часа.
- Валици, четки и пистолети се почистват веднага след употреба с разтворител за работа с пистолет T-350.

- Свеждайте до минимум излишния разход на грунд, като пресметнете точно количеството грунд, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества грунд, за да ги използвате повторно. След нанасяне на грунда затворете и запечатайте добре съда и го

съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Еднокомпонентни покрития със специална функция”. Пределна стойност на ЛОС: **500 g/ L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **449 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

