

PLATINUM

Κορυφαίας Ποιότητας Ριπολίνη Πολουρεθάνης

Πολουρεθανικό αλκυδικό βερνικόχρωμα κορυφαίας ποιότητας κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες, όπως παράθυρα, πόρτες, ντουλάπες, κ.α., καθώς και σε μεταλλικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική λευκότητα, καλυπτικότητα και μεγάλη ελαστικότητα. Εφαρμόζεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα, χωρίς να αφήνει βενιές και ματίσεις προσφέροντας θαυμάσιο φινιρίσμα. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο πέρασμα του χρόνου, στο συχνό πλύσιμο και στο κιτρίνισμα.

Πλεονεκτήματα:

- Για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- Με πολουρεθάνη για βέλτιστη σχέση σκληρότητας και ελαστικότητας
- Ιδανική για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες, ντουλάπες
- Μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα και στο πλύσιμο



Χρώμα ενισχυμένης αντοχής με πολουρεθανικές ρυτίδες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες

90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα

1,30 ± 0,02 Kg / L για το γυαλιστερό λευκό
1,38 ± 0,02 Kg/L για το σατινέ λευκό.
1,46 ± 0,02 Kg/L για το ματ λευκό.
(ISO 2811)

Στιλπνότητα

• Στις 60° (ISO 2813):
ματ < 15 μονάδες
σατινέ 20-40 μονάδες
γυαλιστερό > 90 μονάδες



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ



Σατινέ



Γυαλιστερό



ΑΡΑΙΩΣΗ




Έως 2%

- Για ρολό/πινέλο με διαλυτικό πινέλου T300
- Για πιστόλι με διαλυτικό πιστολιού T350

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

4500+

Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Vitex Coloring




ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

16-18 m²/L



Για δύο στρώσεις

8-9 m²/L

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή

3-4 h

Επαναβαφή

20-24 h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό (Gloss, Satin, Mat)	750 mL	2.5 L
Βάσεις (Gloss, Satin, Mat)	750 mL	2.25 L



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για όλες τις ξύλινες επιφάνειες, όπως παράθυρα, πόρτες, ντουλάπες, κ.α., καθώς και σε μεταλλικές επιφάνειες.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς λάδια ή σκουριές και να έχουν λειανθεί.



Οι ξύλινες επιφάνειες, μετά την κατάλληλη προεργασία (πέραςμα με συντηρητικό ξύλου Diaxyl Extra, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα με Acrylic Putty και λείανση), ασταρώνονται με Velatura. Στη συνέχεια, τρίβεται η επιφάνεια με κατάλληλο γυαλόχαρτο και απομακρύνεται η σκόνη.



Οι μεταλλικές επιφάνειες ασταρώνονται με αντισκωριακό αστάρι (Anti-Rust Primer, Minio Primer ή Metal Primer).

Οι μεταλλικές γυαλιστερές επιφάνειες (γαλβανισμένες, αλουμινίου, κ.λπ.) ασταρώνονται με Primer for Glossy Surfaces (Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών) ή Wash Primer.



ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουμε έως 2% με Διαλυτικό Πινέλου T 300 για ρολό ή πινέλο ή T350 για πιστόλι και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

3

Επαναβάφουμε μετά από 20-24 ώρες.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH.
- Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού Vitex Coloring στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- Ρολά, πινέλα καθαρίζονται με διαλυτικό πινέλου T300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με διαλυτικό πιστολιού T-350.

- Επιφάνειες βαμμένες με Platinum PU πλένονται μετά την πάροδο 30 ημερών από τη βαφή τους.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά

το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομίδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Εσωτερικών /Εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο”
Οριακή τιμή **300 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος **299 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

