

PLATINUM

PU emajl visokog kvaliteta

Poliuretanski emajl nove formule visokog kvaliteta, za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Može se nanositi na drvene površine kao što su vrata, prozori, ormani itd. ili na metalne površine. Ima odličnu pokrivenost, lako se nanosi i niveliše dajući perfektan završni izgled. Posедуje izuzetnu izdržljivost, otpornost ka žučenju i odličnu otpornost na pranje.



Paints with polyurethane resins for enhanced durability

PREDNOSTI:

- Emajl za drvo za spoljnu i unutrašnju upotrebu
- Sa poliuretanima za optimalni odnos čvrstine i elastičnosti
- Idelan za drvene površine kao što su vrata, prozori, ormani, itd.
- Visoka otpornost na žučenje i pranje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Viskozitet

90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Gustina

1,30 ± 0,02 Kg/L – Beli sjajni
1,38 ± 0,02 Kg/L – Beli saten
1,46 ± 0,02 Kg/L – Beli mat
(ISO 2811)



Sjaj

- na 60° (ISO 2813):
< 15 jedinica - Mat
20 - 40 jedinica - Saten
> 90 jedinica - Sjaj

ZAVRŠNI EFEKAT

Mat	Saten	Sjaj
✓	✓	✓

RAZREĐIVANJE



Do 2%

- Za nanošenje četkom
Brush Solvent T300
- Za nanošenje pištoljem
Gun Solvent T350

NIJANSE

4500+

Bela i neograničen broj nijansi kroz Vitex Coloring System



COVERAGE



One coat

16-18 m²/L



Two coats

8-9 m²/L

VREME SUŠENJA



Na dodir

3-4 h

Drugi sloj

20-24 h

PAKOVANJE

Bela (sjaj, saten, mat)	750 mL	2,5 L
Baze (sjaj, saten, mat)	750 mL	2,25 L



TON KARTE - NIJANSE



PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za sve drvene površine kao što su vrata prozori, ormani ili za metalne površine.

PRIPREMA



Površine treba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljušta i išmirglane.

Drvene površine, nakon odgovarajuće pripreme (tretirane sa Diaxyll extra waterbased ako je potrebno, zagotovano sa Acrylic Putty ako je potrebno, i očmirglano i očišćeno od prašine) treba biti prajmerisano sa Velatura.



Nakon toga ošmirglati sa odgovarajućim čmirgl papirom.

Metalne površine prvo trebaju biti premazane antikoroziivnim prajmerom (anti-rust primer, Minio Primer ili Metal Primer).



Glatke metalne površine (aluminijum, galvanizovan čelik) potrebno je premazati sa Primer for Glossy surfaces ili Wash Primer.



KORACI

1

Razrediti do 2%. Za nanošenje četkom Brush Solvent T300 Za nanošenje pištoljem Gun Solvent T350 i dobro promešati.

2

Naneti prvi sloj sa četkom, valjkom ili prskanjem.

3

Drugi sloj nakon 20-24 sati.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C I relativnoj vlažnosti <80% RH.
- Proizvod mora biti nijansiran isključivo kroz Vltex Coloring System u odgovarajućoj bazi.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa Brush Solvent T-300 a onda sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.

- Sačekati najmanje 30 dana pre čišćenja i pranja sveže obojenih površina sa Platinum PU. Prati sa vodom koristeći meki sunder. U slučaju jakih mrlja koristiti blag bezbojni deterdžent ili sapunicu.
- Minimizovati otpad boje pretpostavljanjem koliko će boje biti potrebno.
 - Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu

- upotrebu.
- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu I uskladištiti za naknadnu upotrebu.
 - Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Ispaljive organske materije)



Unutrašnje/spoljašnje završne i zaštitne boje za drvo, metal i plastiku VOC max **300 g/L**. Maksimum VOC sadržaj manje od **299 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu I laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.