

POOL PAINT

Dvokomponentna epoksidna boja za bazene na bazi rastvarača

Pool Paint je dvokomponentna epoksidna boja na bazi rastvarača, specijalno formulisana za veliku izdržljivost ispod vode. Odgovarajuća za betonske bazene kao i za metalne površine. Daje neporoznu sjajnu i elastičnu površinu, visokootpornu na automatizovane sisteme za čišćenje i hemikalije za bazene. Ima odličnu adheziju i otpornost na abraziju, kiseline, baze i vodu, nudeći dugotrajnu zaštitu.



Prednosti:

- Izuzetna otpornost na vodu, hlor i hemikalije za bazen
- izuzetna adhezija i dugotrajna zaštita

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Viskozitet

- A' komponenta
70 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)
- B' komponenta
50 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)

Gustina

- A' komponenta
1,34 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)
- B' komponenta
0,92 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)



ZAVRŠNI EFEKAT

Mat	Saten	Sjaj
✓	Sjaj	

RAZREĐIVANJE




Sa Epoxy Thunner
5%

NIJANSE

Bela i svetlo
plava



COVERAGE



One coat

16-18 m²/L

Two coats

8-9 m²/L

VREME SUŠENJA



Na dodir

1-2 h

Drugi sloj

12h i ne više od 2 dana

ODNOS MEŠANJA A/B

3/1 v/v

PAKOVANJE

Set - 3,5L	A' komponenta	2,625 L
	B' komponenta	875 mL



PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za betonske bazene i metalne površine.

PRIPREMA



Površine trteba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljušta.



Već obojene površine sa jednokomponentnim premazima moraju biti temeljno očišćene sa razređivačem ili mehanički, dok dvokomponentne boje ili glatke površine trebaju biti ispeskarene.



Nove površine od betona ili cementnog maltera se boje najmanje 30 dana nakog izgradnje. Kao prajmer Pool Paint se razređuje 10-15% sa Epoxy Thinner.



KORACI

1

Mešati komponentu A postepo dodavajući 5% Epoxy Thinner. Zatim dodati kompletnu količinu komponente B, i promešati dobro oko 3 minuta dok se kompletno ne homogenizuje. Ostaviti da stoji 5-10 minuta nakon mešanja pre nanošenja. Vek trajanja smeše je 4 sata na 30°C i 6 sati na 20°C.

2

Naneti 2-3 sloj sa četkom, valjkom ili prskanjem. Interval za prefarbavanje je 12 sati i ne bi smeo da predje 2 dana. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova (vlažnosti i temperature).

3

Bazen ne treba puniti vodom tek nakon 7 dana od nanošenja, nakon kog vremena boja dobija konačne osobine.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH. Za spoljnu upotrebu ne Epoxy Thinner
- Minimizovati otpad boje pretpostavljanjem Koliko će boje biti potrebno.

- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu.
- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne

vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Dvokomponentni premazi VOC max **500 g/L**. Maksimum VOC sadržaj manje od **490 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.