

RADIATER

Боя за нагрявани метални повърхности

Специална гланцова, бяла лакова боя на базата на алкидни смоли, подходяща за боядисване на нагрявани метални повърхности, като радиатори, кожуси на котли и други. С висока покривност и еластичност, много добро разнасяне и отлична адхезия. Устойчива на температури до 100oC без да пожълтява или да се лющи.



Предимства:

- Особено подходяща за радиатори и за кожуси на котли
- Не е необходим грунд
- Изключителна устойчивост до 100oC
- Не пожълтява и не се лющи

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност

1,21 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
за бялата боя

Гланц

> 90 единици при 60°
(ISO 2813)

РАЗХОД



За един слой

14-16 m²/L



За два слоя

7-8 m²/L

ЗАВЪРШЕК

Мат

Сатен

Гланц



Гланцов завършек

РАЗРЕЖДАНЕ



До 5%

- За работа с валик/четка - с разтворител за работа с четка T-300
- За работа с пистолет - с разтворител за работа с пистолет T-350

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир


2-3 h

Нанасяне на следващ слой след

20-24 h

РАЗЦВЕТКИ

Бял цвят



ОПАКОВКА

Бял цвят

750 mL

2,5 L



МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За боядисване на нагривани метални повърхности.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА



Повърхностите трябва да се почистват с разтворител за работа с четка T 300, да бъдат сухи и гладки, без прах и мазнини, и изшкурени с подходяща шкурка.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се до 5% с разтворител за работа с четка T-300 (при работа с валик или четка), или с разтворител за работа с пистолет T-350 (при работа с пистолет) и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се първият слой с валик, с четка или с пистолет.

3

Следващ слой се нанася след 20-24 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH.
- Валици и четки се почистват с разтворител за работа с четка T-300, а след това се измиват със сапун или с миеш препарат. Пистолетите се почистват с разтворител за работа с пистолет T-350.
- Повърхности покрити с Radiater се мият най-рано 30 дни след нанасянето

на боята.

- Свеждайте до минимум излишния разход на боя, като пресметнете точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги използвате повторно. След нанасяне на боята затворете и запечатайте добре съда и го съхранете

за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Еднокомпонентни покрития със специална функция”. Пределна стойност на ЛОС: **500 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **495 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

