

# RELIEF

## Vopsea emulsionată texturată

Acoperire texturată pe bază de copolimer de vinil. Prezintă o putere de acoperire mare și o rezistență excepțională la umiditate și intemperii. Are proprietăți de nivelare foarte bune și formează un strat final rezistent, fără fisuri. Poate fi aplicată pe suprafețe pregătite corespunzător, din orice material.



### Avantaje:

- Durabilitate mare
- Pentru utilizare la exterior și interior
- Formează un strat final dur, fără fisuri

## CARACTERISTICILE PRODUSULUI

### CARACTERISTICI TEHNICE



#### Vâscozitate

30.000 ± 2.500 cps  
(BROOKFIELD sp. 7/50 rpm,  
25° C)

#### Densitate

1,58 ± 0,03 Kg / L (ISO 2811)  
pentru culoarea albă

### FINISAJ

Mat	Satinat	Luciu
✓		



Finisaj mat

### DILUARE




#### Apă

0-10%

### CULORI

Alb.



### ACOPERIRE



#### Per strat

1-1,5 m<sup>2</sup>/Kg

### TIMP DE USCARE



#### Uscare la atingere


20-30 min

### AMBALAJ

Alb	5 kg	15 kg
-----	------	-------



### MOSTRE DE CULOARE - PALETARE



# UTILIZARE LA EXTERIOR

## APLICARE

### DOMENIU DE APLICARE

Pentru suprafețe din orice material, pregătite corespunzător.

### PREGĂTIRE



**Suprafețele** trebuie să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată.



**Pentru a umple orice fisuri sau orificii**, utilizați chitul acrilic Acrylic Putty.



**Suprafețele noi** din tencuială, beton, ciment, gips-carton sau suprafețe **acoperite anterior cu vopsele pe bază de apă** (amestec de var sau vopsea albă pentru plafoane) trebuie grunduite cu Durovit sau Acrylan Unco.



### ETAPE

1

A se amesteca bine înainte de utilizare. Pentru stratul final, Relief se aplică fără diluare. În cazul în care se dorește un model texturat mai subțire, diluați 5-10% cu apă.

2

Stratul final se aplică cu un trafalet obișnuit. Înainte ca stratul să se usuce, se folosește un trafalet special pentru a obține modelul texturat dorit.

### SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35° C și umiditate relativă a aerului <70%. Nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 de ore.
- Pelicula își obține duritatea finală după circa o săptămână, în funcție de condițiile atmosferice
- Poate fi redecorată cu orice vopsea

acrilică sau emulsionată de la VITEX, după ce suprafața a fost curățată.

- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.
- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în

scopul utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

### COV (Compuși Organici Volatili)



„Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane (Luciu <25@ 60°)” Limita de conținut de COV este de **30 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **14 g/L** (produs gata de utilizare).

### PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

### PĂSTRARE



**5°C-38°C**

Păstrați recipientele închise într-un spațiu răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania are dreptul de a revizui această fișă tehnică fără o notificare prealabilă.

**+30.210.5589.400**  
TECHNICAL SUPPORT

**ISO 9001**  
**14001**  
CERTIFIED 18001

