

ROAD MARKING PAINT

Акрилна сигнално – маркировъчна боя

Акрилна бързосъхнеща боя, специално разработена за маркировка на пътища, стадиони, паркинги и други. С отлична адхезия и изключителна устойчивост. За по-висока отразителна способност се препоръчва да се полага в комбинация със специални стъклени перли.

Предимства:

- Специално разработена за маркиране на улици, паркинги и стадиони
- Висока отразителна способност & бързо съхнене
- Висока устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

85 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност

1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
за бялата боя
1,41 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
за жълтата боя


РАЗРЕЖДАНЕ



5-10%

С разтворител за работа с пистолет T350 или с разтворител за нитро бои T400

РАЗХОД



За течен слой с дебелина 200 µm
2-4 m²/L

За течен слой с дебелина 400 µm
1-2 m²/L

ОПАКОВКА

Бял цвят,
жълт
цвят

750 mL


2,5 L

25Kg



РАЗЦВЕТКИ

Бял цвят,
жълт цвят



* Може да се доставя и в други разцветки след съответна заявка

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир
10-20 min

Нанасяне на следващ слой след
2-4 h

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За маркиране на улици, паркинги и стадиони.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.

ПОЛАГАНЕ

СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се 5-10% с разтворител за работа с пистолет T 350 или с разтворител за нитро бои T-400 и се разбърква добре преди употреба. Нанася се първият слой с помощта на машина за пътна маркировка, с валяк, с четка или с пистолет.

2

Следващ слой се нанася след 2-4 часа в зависимост от дебелината на вече нанесения слой. Стъклените перли се посипват равномерно върху нанесената боя, преди тя да изсъхне. Към 1 Kg боя се добавят 300- 400 gr стъклени перли.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **499 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



*** Само за професионална употреба.** Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи, до 12 месеца от датата на производство.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ



VITEX S.A. - Пощенска кутия 139, Имерос Топос, Аспропиргос, пощенски код 193 00 | Тел. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | vitex.gr Версия: 09.2022 (Настоящият документ отменя всички предшествващи)