


ROAD MARKING PAINT

Akrilna Boja Za Puteve

Brzосуiva akrilna boja, odgovarajuća za puteve, parkinge i označavanje polja. Ima jaku adheziju i izuzetnu izdržljivost. Za bolju refleksiju preporučuje se nanošenje u kombinaciji sa specijalnim staklenim sferama.

Prednosti:

- Idealno za obeležavanje puteva, parkinga i polja
- Brzo sušenje i visoka refleksija
- Odlična otpornost na vremenske uslove



KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

85 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Densitate

1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) za belu
1,41 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) za žutu


RAZREĐIVANJE



5-10%

Sa Spray Gun
Solvent T350 ili
Nitro Solvent T400

POKRIVNA MOĆ



Za debljinu filma 200 µm

2-4 m²/L

Za debljinu filma 400 µm

1-2 m²/L

PAKOVANJE

Bela, Žuta

750 mL

2,5 L

25Kg



NIJANSE

Bela, Žuta

* Ostale nijanse
dostupne na
zahtev



VREME SUŠENJA



Na dodir

10-20 min

Drugi sloj

2-4 h

PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za obeležavanje puteva, parkinga i polja.

PRIMENA



Površine trteba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljušta.

SPECIJALNE NAMENE

PRIMENA

SAVETI

- 1 Razrediti sa 5-10% sa Spray Gun Solvent T350 ili sa Nitro Solvent T400, i dobro promešati preupotrebe. Nanti prvi sloj sa mašinom, valjkom četkom ili pištoljem.
- 2 Drugi sloj nakon 2-4h u zavisnosti od debljine nanošenja. Staklene sfere se nanose ravnomerno pre nego se boja osuši. Na 1 kg boje dodati 300-400g staklenih sfera.

DODATNE INFORMACIJE

COV (Isparljive organske materije)



Maksimum VOC sadržaj **495 g/L** VOC (spreman za upotrebu). Proizvod ne podleže ograničenjima prema pravilniku o ograničenjima i zabranama.

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije sub azirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT



VITEX S.A., P.O. Box. 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00 | Tel. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | www.vitex.gr

Version: 12.2020 (This datasheet supersedes all previous versions)