

SILVER

Алуминиева боя за метални повърхности

Алуминиева боя с изключителна устойчивост, подходяща за защита на метални повърхности, като кюнци, стоманени комини, барбекюта и други. Устойчива е на високи температури (до 200°C), на слънчеви лъчи, дъжд, студ и изобщо на неблагоприятни атмосферни условия.



Предимства:

- Идеална за ауспуси, камини, комини, печки, барбекюта, а също и за индустриални приложения

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Плътност

0,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

РАЗРЕЖДАНЕ




Без разреждане

Готова за употреба

РАЗЦВЕТКИ

Сребрист
цвет



РАЗХОД



За един слой

12-14 m²/L



За два слоя

6-7 m²/L

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

2-3 h

Нанасяне на следващ слой след

24 h

ОПАКОВКА

Сребрист
цвет

180mL

375mL

750 mL



СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За боядисване и защита на метални повърхности, като кюнци, стоманени комини, барбекюта и други.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА



Повърхностите трябва да се почистват с разтворител за работа с четка T 300, да бъдат сухи и гладки, без прах и мазнини, и изшкурени с подходяща шкурка.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

- 1 Разбърква се добре преди употреба.
- 2 Нанася се първият слой с валеж, с четка или с пистолет, без разреждане и без грундиране.
- 3 Следващ слой, ако е необходим, се нанася след 24 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH. При екстериорна употреба да не се нанася, ако има опасност от дъжд или заледяване през следващите 48 часа.
- Боядисаната повърхност може да бъде нагрята след като изминат 24 часа от нанасянето на боята.
- Валежи и четки се почистват с

разтворител за работа с четка T300 и след това се измиват със сапун или с миещ препарат.

- Свеждайте до минимум излишния разход на боя, като пресметнете точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги използвате повторно.

След нанасяне на боята, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Еднокомпонентни покрития със специална функция”. Пределна стойност на ЛОС: **500 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **499 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C
Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

**ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001**

