

SILVER

Aluminijumska boja za metalne površine

Aluminijumska boja pogodna za zaštitu metalnih površina kao što su kao šporeti, dimnjaci, grejači, roštilji itd. Otporna je na visoke temperature (do 200°C), nepovoljne vremenske uslove i dnevnu svetlost.



Prednosti:

- Pogodna za auspuhe, kamine, dimnjake, grejalice, roštilje i industrijske primene

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Gustina

0,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)


DILUARE



Spreman za upotrebu

CULORI

Srebrna



POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

12-14 m²/L



Dva sloja

6-7 m²/L

VREME SUŠENJA



Na dodir

2-3 h

Drugi sloj

24 h

PAKOVANJE

Srebrna

180mL

375mL

750 mL



SPECIJALNE NAMENE

PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za farbanje i zaštitu metalnih površina kao što su cevi za peći, dimnjaci, grejači, roštilji itd.

PRIPREMA



Površine trteba da budu očišćena sa Brush Solvent T300, glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljuspa.



KORACI

- 1 Promešati dobro pre upotrebe.
- 2 Naneti prvi sloj sa četkom ili valjkom bez raređivanja i bez prajmera.
- 3 Drugi sloj ako je potreban nakon 24h.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH. Nakon nanošenja 24h je potrebno da proče pre zagrevanja ofarbanih površina.
- Očistiti valjke i četke sa Brush Solvent T300, a zatim sapunom i vodom.
- Minimizovati otpad boje pretpostavljanjem Koliko će boje biti potrebno.
- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu
- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Jednokomponentni premazi
VOC max **500 g/L**. Maksimum
VOC sadržaj manje od **499 g/L**
VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C
Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

