

SUPERBOND PRIMER

Кварцов грунд, силно адхезионен

Силно адхезионен грунд на базата на акрилни смоли и кварцов пясък, с висока устойчивост на алкали, готов за употреба, подходящ за интериорни и екстериорни помещения. Нанася се върху гладки и слабо абсорбиращи повърхности, като фасаден бетон, плочки, мрамор, мозайка, метални повърхности, гипсокартон, циментокартон, топлоизолационни полистиренови плоскости. Образува грапава

повърхност, която осигурява идеални условия за силно сцепление и е отличен грунд за: грундиране на съществуващи плочки, шпакловане на боядисани и много гладки повърхности, измазване на фасаден бетон, измазване на изолационни плоскости и полагане на циментови подови замазки.



Предимства:

- Идеален за гладки и неабсорбиращи повърхности
- Осигурява силна адхезия при нанасяне на циментови подови замазки, външни топлоизолации, мазилки, шпакловъчен кит, плочки и други - подходящ за интериорни и екстериорни повърхности
- Отлично нанасяне върху цимент, плочки, метал, мазилки и други
- Готов за употреба

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност


1,42 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За гладки и слабо абсорбиращи повърхности, като фасаден бетон, плочки, мрамор, мозайка, метални повърхности, гипсокартон, циментокартон, топлоизолационни полистиренови плоскости.

РАЗЦВЕТКИ

Светло
керемиден цвят



РАЗХОД:



За един слой

8-12 m²/L

РАЗРЕЖДАНЕ



С вода

0-5%

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

2-3 h

ОПАКОВКА

Светло
керемиден
цвят

750 mL

3 L

10 L



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

ПОЛАГАНЕ

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.

СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Необходимо е добро разбъркване на продукта преди употреба, до получаване на хомогенна смес. Продуктът е готов за употреба. Ако е необходимо се разрежда до 5%.

2

Нанася се един слой с валяк, с четка или с пистолет, така че да се запазва неговата "релефна" текстура.

НАНАСЯНЕ НА ФИНИШНА БОЯ



Полагането на мазилка или замазка може да се извърши след 8-10 часа. Дадените времена варират в зависимост от дебелината на слоя и от атмосферните условия (относителна влажност и температура).

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH. При екстериорна употреба да не се нанася, ако има опасност от дъжд или залежаване през следващите 48 часа.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миещ препарат.

- Свеждайте до минимум излишния разход на грунд, като пресметнете точно количеството грунд, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества грунд, за да ги използвате повторно. След нанасяне на грунда затворете и запечатайте добре съда и го

съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



"Грундове". Пределна стойност на ЛОС: **30 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **29 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

