

SYNTOL SUPER

Email extra rezistent pentru caroserii de vehicule și utilaje

Syntol SUPER este o vopsea emailată cu durabilitate ridicată, ideală pentru vehicule, utilaje și suprafețe metalice. Aceasta formează o peliculă dură, cu putere mare de acoperire, care își păstrează luciul și nuanța neschimbate, chiar după expunerea la condiții de mediu adverse sau după spălare. Datorită formulei sale speciale formează un finisaj anticoroziv excelent pentru orice suprafață metalică. Syntol SUPER oferă proprietăți excelente de prelucrabilitate și uniformizare, asigurând protecție și efect decorativ.



Avantaje:

- Durabilitate și putere de acoperire ridicată
- Ideal pentru vopsirea vehiculelor, utilajelor și construcțiilor metalice
- Nuanțele culorilor rezistă la condițiile de mediu adverse, precum și la spălare

CARACTERISTICI PRODUS

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate

70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)



Densitate

1,21 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) pentru alb

Grad de luciul

> 90 unități @ 60° (ISO 2813)

ACOPERIRE



Un strat

14-16 m²/L



Două straturi

7-8 m²/L

AMBALAJ

38 nuanțe gata preparate 750 mL 2,5 L



FINISAJ

Mat Satinat Lucios



Finisaj lucios

DILUARE



Până la 5 %

- Pentru aplicare cu pensula, diluați cu Brush Solvent T300
- Pentru aplicare prin pulverizare, diluați cu Gun Solvent T350

TIMP DE USCARÉ



Uscat la atingere


2- 3 h

Reaplicare

20- 24 h

CULORI

Alb, negru, negru mat și 42 nuanțe gata preparate



MOSTRE DE CULOARE - PALETARE



SUPRAFEȚE METALICE

APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru toate tipurile de suprafețe din metal. Ideal pentru vopsirea vehiculelor, utilajelor și construcțiilor metalice.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie curățate cu Brush Solvent T300, trebuie să fie netede și uscate, lipsite de praf, grăsime sau rugină și șlefuite.



Suprafețele metalice trebuie acoperite cu un grund anticoroziv (Anti-Rust Primer, Minio Primer sau Metal Primer).



Suprafețele din metal lucios (aluminiiu, oțel galvanizat etc.) trebuie mai întâi acoperite cu grund pentru suprafețe lucioase Primer for Glossy Surfaces sau cu Wash Primer.



ETAPE

1

Pentru aplicare cu pensula, diluați cu Brush Solvent T300, iar pentru aplicare prin pulverizare, diluați cu Gun Solvent T350 în proporție de până la 5% și amestecați bine înainte de folosire.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau cu un pistol de vopsit.

3

Reaplicare după 20-24 ore.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%. Pentru utilizare la exterior, nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 ore.
- Curățați trafaletii și pensulele mai întâi cu Brush Solvent T300 și apoi cu apă și săpun sau detergent. Folosiți Spray Gun Solvent T350 pentru curățarea pistoalelor

de vopsit.

- Așteptați cel puțin 30 zile înainte de a curăța și a spăla suprafețele nou vopsite cu Syntol SUPER.
- Reduceți la minimum deșeurile prin estimarea cantității de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua nefolosită în scopul folosirii ulterioare. După aplicarea

vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua nefolosită necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși organici volatili)



„Acoperitori unicomponenți cu funcție specială”. Limită conținut COV **500 g/L**. Conținut maxim COV **495 g/L** (produs gata pentru utilizare).

MĂSURI DE PRECAUȚIE



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele într-un loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

