

VELATURA

Грунд за лакови бои, разтварян с разтворител

Бял, матов алкиден грунд за лакови бои разтварян с разтворител, подходящ за грундиране на дървени повърхности и стени. Създава идеална основа за нанасяне на лакови бои (Verolac, Platinum, Aquavit). Има висока покривност, осигурява висока степен на белота, съчетава едновременно леко нанасяне, отлично разнасяне и лесно шкурене.



Предимства:

- Идеален за интериорни и екстериорни дървени повърхности
- Отлична покривност и обработваемост
- Лесно шкурене
- Покрива се с финални лакови бои - на водна основа или разтваряни с разтворител

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

95 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)

Плътност


1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ


За интериорни и екстериорни дървени повърхности и стени.

РАЗЦВЕТКИ

Бял цвят




РАЗХОД



За един слой

16-18 m²/L



За два слоя

8-9 m²/L

РАЗРЕЖДАНЕ



До 3%

- За работа с валик/четка - с разтворител за работа с четка T300
- За работа с пистолет - с разтворител за работа с пистолет T350

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир
2-3 h

Нанасяне на следващ слой след
16-18 h

ОПАКОВКА

Бял цвят

375 mL

750 mL

2,5 L

5 L



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

ПОЛАГАНЕ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, остатъчни следи от мухъл или ронливи материали.



При нови дървени повърхности чворовете се отстраняват и повърхностите се импрегнират с консервант за дърво Diaxyl Extra за защита от гъбички и насекоми.

За запълване на дупки и шпакловане на пукнатини се използва Акрилен кит (Acrylic Putty). Преди грундиране повърхността трябва да се изтърка добре и да е абсолютно суха.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се до 3% с разтворител за работа с четка Т300 при работа с валик или четка, или с разтворител Т350 при работа с пистолет, и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанасят се един или два слоя с валик, с четка или с пистолет.

СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ



След 16-18 часа и при пълно изсъхване на грунда, повърхността се шури с подходяща шкурка, отстранява се прахът и се нанася:

- Лакова боя на водна основа Aquavit PU Eco
- Лакова боя разтворяна с разтворител Platinum PU



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH. При екстериорна употреба да не се нанася, ако има опасност от дъжд или заледяване през следващите 48 часа.
- Валяци и четки се почистват с разтворител за работа с четка Т300, а след това се измиват със сапун или с миеш препарат. Пистолетите се почистват с разтворител за работа с

пистолет Т350.

- Свеждайте до минимум излишния разход на грунд, като пресметнете точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества грунд, за да ги използвате повторно. След нанасяне на грунда затворете и запечатайте добре съда и го

съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



„Грундове“ Пределна стойност на ЛОС: **350 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **348 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C
Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

**ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001**

