

VELATURA ECO

Екологичен грунд за лакови бои на водна основа

Екологичен, бял, матов грунд на водна основа, разработен на базата на модифицирани смоли, произведени по иновативна технология. Грундът е сертифициран в съответствие с критериите на Съвета за присъждане на знака за екомаркировка на Европейския съюз. Класифицира се в най-високия клас A+ по отношение на качеството на въздуха в интериорни помещения. Подходящ е за интериорни и екстериорни повърхности от дърво, стъкло, твърдо PVC, алуминий, за галванизирани повърхности, за

повърхности със стари бои и други. Благодарение на своята специална формула, грундът покрива и запълва ефикасно повърхността и осигурява отлична адхезия на финалната боя. Без мирис, нанася се равномерно без образуване на сенки и следи от четка или валик, шури се лесно. Върху грунда може да бъдат нанесени, както водоразтворими, така и разтворяни с разтворител бои на Vitex.



Качество на въздуха в интериорни помещения



Екологичен грунд



Система за оценка на зелени (екологични) сгради

Предимства:

- Отлична адхезия към дърво, стъкло, твърдо PVC, алуминий и други
- Покрива и запълва, за постигане на перфектна финална повърхност
- Клас A+ за качеството на въздуха в интериорни помещения

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност

1,37 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Дърво
- Стари боядисани повърхности
- Стъкло
- Твърдо PVC
- Алуминий
- Галванизирани повърхности

РАЗЦВЕТКИ

Бял цвят



РАЗХОД



За един слой

11-14m²/L

За два слоя

6-7 m²/L

РАЗРЕЖДАНЕ



При допир

30-60 min

Нанасяне на следващ слой след

6-8 h

РАЗРЕЖДАНЕ



С вода

5-15 %

ОПАКОВКА

Бял цвят

750 mL

2,5 L



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

ПОЛАГАНЕ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, или ронливи материали.

При нови дървени повърхности чворовете се отстраняват и повърхностите се импрегнират с консервант за дърво Diaxyl Extra на водна основа.



За запълване на дупки и шпакловане на пукнатини се използва Акрилен строителен кит (Acrylic Putty). Преди грундиране повърхността трябва да се изтърка добре и да е абсолютно суха.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

При работа с четка или с валик се разрежда с вода (5-10%). При работа с пистолет airless се разрежда с вода (10-15%). Разбърква се добре преди употреба.

2

Нанася се един слой с валик, с четка или с пистолет airless.

НАНАСЯНЕ НА ФИНИШНА БОЯ



След 6-8 часа и при пълно изсъхване на грунда, повърхността се шури с подходяща шкурка, отстранява се прахът и се нанася:

- Лакова боя на водна основа Aquavit PU Eco или
- Лакова боя разтворима с разтворител Platinum PU

При нанасяне на тъмна финишна боя, можете да грундирате повърхността с грунд Velatura Eco - нетониран или леко тониран в тона на желания финишен цвят с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване Vitex Coloring.



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH (при интериорна употреба) / <70% RH (при екстериорна употреба).
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миеш препарат.
- Събирайте остатъчните количества грунд, за да ги използвате повторно. След нанасяне на грунда затворете и

запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.

- Свеждайте до минимум излишния разход на грунд, като пресмятате точно количеството, което ви е необходимо.
- Свеждайте до минимум излишния разход на грунд, като пресмятате точно количеството, което ви е необходимо.
- Не изливайте замърсените от миенето води на места, откъдето

може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

- Повече информация за основанията, на базата на които е присъден знакът за екомаркировка на този продукт, можете да намерите на Интернет адрес: <http://www.ecolabel.eu>

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Грундове”. Пределна стойност на ЛОС: **30 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) < **15 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

