

VEROLAC

Гланцова лакова боя / емайллак

Гланцова алкидна лакова боя, високоустойчива, подходяща за всички видове интериорни и екстериорни метални повърхности. Отличава се с висока твърдост, висока покривност и устойчив гланц. Благодарение на своята специална формула, боята е отлично антикорозионно финално

покрите за всички видове метални повърхности. Разцветките на боята остават неповлияни от неблагоприятни атмосферни условия и миене. Нанася се леко, разнася се много добре, осигурява отлична защита и перфектен външен вид.



Предимства:

- Отличен антикорозионен завършек за всякакъв вид екстериорна или интериорна метална повърхност
- Висока твърдост и покривност
- Гланцов завършек и непроменящи се във времето разцветки

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност

1,21 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
за бялата боя

Гланц

> 90 единици при 60°
(ISO 2813)

РАЗХОД



За един слой

14-16 m²/L



За два слоя

7-8 m²/L

FINISH

Мат

Сатен

Гланц



Гланцов завършек

РАЗРЕЖДАНЕ



До 5%

- За работа с валик/четка - с разтворител за работа с четка T300
- За работа с пистолет - с разтворител за работа с пистолет T350

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир


2-3 h

Нанасяне на следващ слой след

20-24 h

РАЗЦВЕТКИ

Бял цвят,
Черен цвят,
Матов
черен цвят
и 42 готови
разцветки.



ОПАКОВКА

Бял цвят, черен цвят, 42 готови разцветки	180 mL	375 mL	750 mL	2,5 L	5 L
Матов черен цвят	180 mL	375 mL	750 mL	2,5 L	



ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ПАЛИТРИ



МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За всякакъв вид метални повърхности.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА



Повърхностите трябва да се почистват с разтворител за работа с четка T300, да бъдат сухи и гладки, без прах и мазнини, и изшкурени с подходяща шкурка.



Металните повърхности се грундират с антикорозионен грунд (Anti-rust Primer, Minio Primer или Metal Primer).



Гланцовите метални повърхности (гальванизирани, алуминиеви и други) се грундират с Primer for Glossy Surfaces или с Wash Primer.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се до 5% с разтворител за работа с четка T300 (при работа с валяк или четка), или с разтворител за работа с пистолет T350 (при работа с пистолет) и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се първият слой с валяк, с четка или с пистолет.

3

Следващ слой се нанася след 20-24 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH. При екстериорна употреба да не се нанася, ако има опасност от дъжд или заледяване през следващите 48 часа.
- Валяци и четки се почистват с разтворител за работа с четка T300, а след това се измиват със сапун или с миеш препарат. Пистолетите се почистват с разтворител за работа с

пистолет T350.

- Повърхности покрити с Verolac се мият най-рано 30 дни след нанасянето на боята.
- Свеждайте до минимум излишния разход на боя, като пресмятате точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги използвате повторно.

След нанасяне на боята затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Еднокомпонентни покрития със специална функция”. Пределна стойност на ЛОС: **500 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **495 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

