

VISTA ACRYLIC

Акрилна боя за обща употреба

Акрилна боя за обща екстериорна употреба, разработена на база съполимерни акрилни смоли. С висока покривност и нисък разход. Нанася се леко, разнася се отлично, като образува гладка матова повърхност.



Предимства:

- Нисък разход, висока покривност
- Идеална за екстериорни повърхности, които се нуждаят от често преобоядисване

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Вискозитет

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




Плътност

1,60 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
за бялата боя

Гланц

< 5 единици при 60° (ISO 2813)

РАЗХОД



За един слой

10-12 m²/L



За два слоя

5-6 m²/L

ОПАКОВКА

Бял цвят	3 L	9 L	15 L
Бази	3 L	9 L	

ЗАВЪРШЕК

Мат Сатен Гланц



Матов завършек

РАЗРЕЖДАНЕ



С вода

0-10%

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ

При допир

30-60 min

Нанасяне на следващ

слой след

3-4 h

РАЗЦВЕТКИ

1500 +

Бял цвят и хиляди разцветки с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване **Vitex Coloring**



ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ПАЛИТРИ



ЕКСТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За всички видове нови или стари повърхности, като мазилка, бетон или шпакловани повърхности, след подходяща подготовка.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.

За запълване на дупки и шпакловане на пукнатини се използва Акрилен кит (Acrylic Putty).



Стари повърхности покрити с постни бои (с вар или с лепилни бои) се грундира с Durovit или с Acrylan Unco Eco или с Vitosin.



Нови повърхности от мазилка, бетон, тухла и други, както и шпакловани повърхности се грундира с Durovit или с Acrylan Unco Eco.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се 10% с вода и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се първият слой с валик, с четка или с пистолет airless.

3

Следващ слой се нанася след 3-4 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <70% RH. Да не се нанася при опасност от дъжд или замръзване през следващите 48 часа.
- Нови циментови повърхности и мазилки трябва да бъдат оставени да изсъхнат напълно, в продължение на най-малко 30 дни, преди нанасяне на боята.
- Продуктът трябва да се оцветява само с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване Vitex Coloring с използване на предлаганата базова боя.

- Повърхности, боядисани с Vista Acrylic могат да се мият с вода най-рано три седмици след боядисването им, с използване на мека гъба, а в случай на упорити петна - с използване на неутрален, безцветен миеш препарат.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миеш препарат.
- Свеждайте до минимум излишния разход на боя, като пресметнете точно

количеството, което ви е необходимо.

- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги използвате повторно. След нанасяне на боята, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.
- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Покрития за външни стени на минерални основи”. Пределна стойност на **ЛОС: 40 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **39 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

**ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001**

