

VISTA

Емулсионна интериорна боя за обща употреба

Матова емулсионна интериорна боя за обща употреба. С висока покривност и нисък разход. Нанася се леко, разнася се отлично, като образува гладка матова повърхност. Подходяща за стени, тавани, складове и изобщо за помещения, за които е необходимо често боядисване.



предимства:

- Висока покривност и нисък разход
- Лесно нанасяне и разнасяне

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Вискозитет

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




Плътност

1,59 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
за бялата боя

Гланц

< 5 единици при @ 85°
(ISO 2813)

РАЗХОД



за един слой
10-12 m²/L



за два слоя
5-6 m²/L

ОПАКОВКА

Бяла Боя	3 L	9 L	15 L
Бази	3 L	9 L	

ЗАВЪРШЕК

Мат Сатен Гланц



Матов завършек

РАЗРЕЖДАНЕ



С вода
до 10%

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ



При допир
30-60 min
Нанасяне на следващ
слой след
3-4 h

РАЗЦВЕТКИ

1500 +

Бял цвят и хиляди разцветки с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване **Vitex Coloring**



ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ПАЛИТРИ



ИНТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нови интериорни повърхности от бетон, мазилка, тухла, гипсокартон, а също и повърхности със стари бои.

Идеална за:

- Професионални помещения
- Често преобоядисване / освежаване

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали. За вече боядисани повърхности, без проблемни и ронливи участъци, не е нужна специална подготовка и Vista се нанася директно.

За запълване на отвори и пукнатини се използва Acrylic Putty или Visto.



Стари повърхности покрити с постни бои (с вар или с лепилни бои), се грундират с Acrylan Unco Eco или с Durovit.

Нови повърхности от мазилка, бетон, тухли, гипсокартон и други, както и шпакловани повърхности се грундират с 100% Акрилен грунд или с Acrylan Unco Eco.



Повърхности замърсени от цигарен дим, сажди, маркери, кафе или с други видове петна, се грундират с Blanco Eco или с Vitosin.



СТЪПКИ

1 Разрежда до 10 % с вода и се разбърква добре преди употреба.

2 Първият слой се нанася с валик, с четка или с пистолет airless.

3 Следващ слой се нанася след 3-4 часа.

TIPS

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH.
- Продуктът трябва да се оцветява изключително и само с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване Vitex Coloring с използване на предлаганата базова боя.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миеш препарат.

- Повърхности боядисани с Vista могат да се мият с вода най-рано три седмици след боядисването им с използване на мека гъба, а в случай на упорити петна с използване на неутрален, безцветен миеш препарат.
- Свеждайте до минимум излишните разходи за боя, като пресметнете точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества боя,

за да ги използвате повторно.

- След нанасянето на боята, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.
- Не изливайте замърсените от миенето води на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи Органични Съединения)



“Матови покрития за вътрешни стени и тавани” (коефициент на отражение $\leq 25@60^\circ$). Пределна стойност **30 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **29 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност.

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предназначенията от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е бил използван за съответното приложение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

