

VISTA

Γενικής χρήσης πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση

Ματ πλαστικό χρώμα για γενική εσωτερική χρήση. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση. Εφαρμόζεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια δίνοντας λεία ματ επιφάνεια. Είναι κατάλληλο για τοίχους, ταβάνια, αποθήκες και χώρους που χρειάζονται συχνά βάψιμο.



Πλεονεκτήματα:

- Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- Εφαρμόζεται και απλώνεται εύκολα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




Πυκνότητα

1,59 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
για το λευκό

Στιλπνότητα

< 5 μονάδες στις 85° (ISO 2813)

ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

10-12 m²/L



Για δύο στρώσεις

5-6 m²/L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό	3 L	9 L	15 L
Βάσεις	3 L	9 L	

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ

Σατινέ

Γυαλιστερό



Ματ Φινίρισμα

ΑΡΑΙΩΣΗ



Με νερό

Έως 10%

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή

30-60 min

Επαναβαφή

3-4 h

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

1500 +

Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Vitex Coloring



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές νέες επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, γυψοσανίδες και παλιές βαμμένες επιφάνειες

Ιδανικό για:

- Επαγγελματικούς χώρους
- Συχνή επαναβαφή/φρεσκάρισμα

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι **επιφάνειες πρέπει** να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά. Σε ήδη βαμμένες χωρίς προβλήματα και σαθρά σημεία δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία και το Vista εφαρμόζεται κατευθείαν.

Για το στοκάρισμα των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Acrylic Putty ή Visto.



Παλιές υδροχρωματισμένες επιφάνειες (με ασβέστη ή κόλλα) ασαρώνονται με Acrylan Unco Eco ή Durovit.

Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λπ., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασαρώνονται με Primer 100% Ακρυλικό ή Acrylan Unco Eco.



Επιφάνειες Λερωμένες από νικotine, καπνά, μαρκαδόρους, καφέδες και άλλα είδη λεκέδων ασαρώνονται με Blanco Eco ή Vitosin.



ΒΗΜΑΤΑ

1 Αραιώνουμε έως 10% με νερό και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2 Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

3 Επαναβάφουμε μετά από 3-4 ώρες.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH.
- Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού Vítex Coloring στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Επιφάνειες βαμμένες με Vista πλένονται

χρησιμοποιώντας μαλακό σφουγγάρι με νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με απαλό, άχρωμο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών εβδομάδων από τη βαφή τους.

- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος

για να τα επαναχρησιμοποιήσετε.

- Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών” (Στιλπνότητα $\leq 25@60^\circ$). Οριακή τιμή **30 g/L** Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος (έτοιμο προς χρήση) **29 g/L** ΠΟΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

