

VISTO

Glet acrilic

Glet acrilic alb pe bază de apă pentru utilizare la interior și exterior. Are o rezistență excelentă la condiții de mediu adverse, la umiditate, alcalinitate și este adecvat pentru acoperirea tencuielii, betonului, betonului poros, plăcilor din gips-carton și plăcilor din ciment. Are proprietăți excelente de prelucrabilitate, se usucă rapid, fără a se crăpa și este ușor de șlefuit, având ca rezultat o suprafață netedă.



Avantaje:

- Pentru utilizare la interior și exterior
- Aderență excelentă
- Acoperire mare
- Ușor și rapid de utilizat, asigurând o textură finală perfectă
- Rezistență la umiditate și îngheț

CARACTERISTICI PRODUS

CARACTERISTICI



Compoziție granulometrică


Max 90 μm

Greutatea specifică a mortarului umed

1100 Kg/m^3

CULORI

Alb



ACOPERIRE



1 kg/m^2 pentru o grosime a stratului de 1 mm, în funcție de substrat

RAPORT AMESTEC

Aproximativ 2,5 părți de pulbere la 1 parte de apă

AMBALAJ

Alb

1 kg

5 kg

20 kg



TIMP DE USCARÉ



Uscat la atingere
2-3 h

CE	
VITEX A.E. P.O. BOX 139 IMEROS TOPOS ASPROPYRGOS GR 19 300 22 DoP No : VIT-CPR-0016.1	
EN 998-1 Chit acrilic alb (GP/CSII) pentru interior / exterior	
Reacție la foc	Clasa A1
Absorbție apă	Wc0
Coefficient difuziune vapori apă	$\mu=23$
Aderență	$> 0.6 \text{ N}/\text{mm}^2$ (FPb)
Conductivitate termică	$\lambda_{10, \text{uscat}} = 0.30 \text{ W}/\text{Mk}$ (tab. mean value; P= 50%)
Durabilitate (la îngheț/dezghet în locul de utilizare)	Evaluată cu excelent, după teste în laborator și în teren
Substanțe periculoase	(dezvoltare produs nou)

APLICAȚII ÎN CONSTRUCȚII - GLETURI

APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru netezirea perfectă a suprafețelor precum tencuială, beton, plăci de gips-carton și beton poros, pe suprafețe de la interior sau exterior.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urme de ulei și praf.

Suprafețele poroase, precum cele din gazbeton/BCA trebuie umezite cu apă sau grunduite cu VITEX 100% Acrylic Primer pe bază de apă.



ETAPE

1

Într-o găleată curată amestecați cantitatea de care aveți nevoie într-un raport de amestec de 2,5 părți de pulbere la 1 parte de apă, amestecând constant până la obținerea unui amestec omogen fără cocoloașe. Lăsați amestecul să se așeze timp de 5-10 minute și amestecați din nou. Amestecul preparat are o prelucrabilitate de 2-3 ore.

2

Folosiți o gletieră, mistrie sau un pistol pulverizator. Gletuirea trebuie să se realizeze în două straturi succesive ce sunt aplicate la aproximativ 4 -5 ore distanță unul față de celălalt și cu o grosime totală recomandată a stratului de maximum 4 mm.

3

Stratul final se șlefuieste după aproximativ 7-8 ore, folosind șmirghel. Suprafața trebuie să se usuce bine, să fie curățată și grunduită înainte de vopsire, cu un grund potrivit.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%. Pentru utilizare la exterior, nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 ore.

- Nu aplicați glet într-un strat cu o grosime care depășește 2 mm, deoarece pot apărea fisuri.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este nevoie,

- cu apă și săpun sau detergent.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua nefolosită necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

DEPOZITARE



5°C-38°C

A se depozita într-un loc uscat, pe o suprafață din lemn (palet) timp de maximum 12 luni de la data producției.

MĂSURI DE PRECAUȚIE



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT



VITEX S.A., P.O. Box. 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00 | Tel. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | www.vitex.gr

Versiunea: 11.2022 (Această fișă cu date tehnice înlocuiește toate versiunile anterioare)